



12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: **92810658.2**

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **G03C 1/815**

22 Anmeldetag: **27.08.92**

30 Priorität: **05.09.91 CH 2607/91**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**10.03.93 Patentblatt 93/10**


84 Benannte Vertragsstaaten:  
**BE DE FR GB IT NL**

71 Anmelder: **CIBA-GEIGY AG**  
**Klybeckstrasse 141**  
**CH-4002 Basel (CH)**

72 Erfinder: **Leppard, David G., Dr.**  
**Route de Bourguillon 6**  
**CH-1723 Marly (CH)**  
Erfinder: **Toan, Vien Van, Dr.**  
**Bâtiment Gal-Logis**  
**CH-1745 Lentigny (CH)**  
Erfinder: **Slongo, Mario, Dr.**  
**Sägetrainweg 6**  
**CH-1712 Tafers (CH)**

54 **UV-Absorber enthaltendes photographisches Material.**

57 Photographisches Material wird beschrieben, das auf einem Träger eine blauempfindliche, eine grünempfindliche und/oder eine rot empfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie gegebenenfalls eine Protektionsschicht enthält, wobei zwischen der obersten Silberhalogenidemulsionsschicht und der Protektionsschicht, beziehungsweise oberhalb der obersten Silberhalogenidemulsionsschicht, eine Schicht mit einem UV-Absorber angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der UV-Absorber der Formel



entspricht, worin die Reste R<sub>1</sub> die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben.

Die vorliegende Erfindung betrifft neues photographisches Material, das UV-Absorber, insbesondere vom Tris-2-hydroxyphenyltriazinyltyp enthält.


Bisher in photographischen Materialien als UV-Absorber verwendete Hydroxyphenylbenztriazole zeigten den Nachteil, dass ihre eigene Stabilität gegen Licht unzureichend war. Aus diesem Grund nimmt die Wirksamkeit dieser UV-Absorber mit zunehmender Belichtung ab. Ferner haben in vielen Fällen mangelnde chemische Stabilität, geringe Löslichkeit, zu hohe Eigenfarbe oder zu niedriger Extinktionskoeffizient der Triazine ihre Anwendung in photographischen Materialien verhindert.

Es wurde nun eine Gruppe von Triazin-UV-Absorbern gefunden, die sich überraschenderweise weitgehend frei von solchen Nachteilen erweisen. Sie zeigen eine verbesserte Eigenlichtstabilität und besitzen die Eigenschaft, Bildfarbstoffe und Farbkuppler besser gegen Lichteinwirkung zu schützen als dies mit den üblicherweise in photographischen Materialien verwendeten Hydroxyphenylbenztriazolen und Triazinen möglich war. Insbesondere ist diese Gruppe von Triazinen geeignet, die Stabilität der Magenta- und Cyanschicht photographischer Materialien zu erhöhen, indem sie z. B. in Schichten, welche über der Magenta- oder Cyanschicht angebracht sind, oder direkt in die Cyanschicht eingelagert werden. Ferner können diese Triazine mit Vorteil mit UV-Absorbern vom Hydroxyphenylbenztriazoltyp, insbesondere bei Raumtemperatur flüssigen Vertretern hiervon (vgl. beispielsweise US-A-4,853,471, US-A-4,973,702, US-A-4,921,966 und US-A-4,973,701) kombiniert werden. Solche Kombinationen erlauben eine beträchtliche Reduktion der Oelmenge, die zur Einarbeitung der UV-Absorber in die betreffende photographische Schicht notwendig ist. Daraus resultiert eine geringe Schichtdicke oder, bei konstant gehaltener Schichtdicke, eine höhere Konzentration an UV-Absorber.

Auch Kombinationen der Triazine mit anderen Typen von UV-Absorbern wie Benzophenonen, Oxaniliden, Cyanoacrylaten, Salicylsäureestern, Acrylnitrile oder Thiazolinen eignen sich zur Verwendung in photographischen Materialien.


Insbesondere lassen sich photographische Materialien ähnlich solchen, wie sie in US-A-4,518,686 beschrieben sind, mit gutem Erfolg stabilisieren.

Gegenstand vorliegender Anmeldung ist somit photographisches Material enthaltend auf einem Träger eine blauempfindliche, eine grünempfindliche und/oder eine rot empfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie gegebenenfalls eine Protektionsschicht, wobei zwischen der obersten Silberhalogenidemulsionsschicht und der Protektionsschicht, beziehungsweise oberhalb der obersten Silberhalogenidschicht, eine Schicht mit einem UV-Absorber angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der UV-Absorber der Formel



entspricht, worin


die Reste R<sub>1</sub> unabhängig voneinander Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen substituiert mit Hydroxyl, Alkenoxy mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen, -CO<sub>2</sub>H, -CO<sub>2</sub>R<sub>2</sub> und/oder -O-COR<sub>3</sub> durch Sauerstoff unterbrochenes Alkyl oder Hydroxyalkyl oder Glycidyoxyalkyl mit 3 bis 50 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, Glycidyl, eine Gruppe der Formel



Cyclopentyl, Cyclohexyl, Phenylalkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen in Alkylteil, -COR<sub>6</sub>, -SO<sub>2</sub>R<sub>6</sub> oder -CH<sub>2</sub>CH(OH)R<sub>7</sub> sind, wobei

R<sub>2</sub> Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen oder Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff unterbrochenes Alkyl oder Hydroxyalkyl mit 3 bis 30 Kohlenstoffatomen, Hydroxyalkyl mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 3 bis 18 Kohlenstoffatomen, Glycidyl, Cycloalkyl mit 5 bis 8 Kohlenstoffatomen, Benzyl, Alkylphenyl mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylteil, Phenyl, Furfuryl oder ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>CH(OH)R<sub>7</sub> ist,

5 R<sub>3</sub> Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen oder Phenyl ist,  
R<sub>4</sub> Alkyl mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder eine Gruppe der Formel



ist,

R<sub>5</sub> Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen oder Phenyl ist,


15 R<sub>6</sub> Alkyl mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Naphthyl oder Alkylphenyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen im Alkylteil und

R<sub>7</sub> Phenylalkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen im Alkylteil oder ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>OR<sub>8</sub> ist, wobei

X -O-, -S-, -SO<sub>2</sub>-, -CH<sub>2</sub>- oder -C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>- ist und

R<sub>8</sub> Cyclohexyl, Benzyl, Phenyl oder Toly ist;

20 oder die Reste R<sub>1</sub> unabhängig voneinander ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>-CH(OR<sub>x</sub>)R<sub>y</sub>,



25

CH<sub>2</sub>COR<sub>y</sub> oder -CH<sub>2</sub>COCH<sub>2</sub>OR<sub>z</sub> sind, wobei

R<sub>x</sub> H, -COR<sub>s</sub>, -COOR<sub>w</sub> oder -SiR<sub>p</sub>R<sub>q</sub>R<sub>r</sub>,

R<sub>y</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl oder Phenyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,

30 R<sub>z</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkenyl, Phenyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, -COR<sub>s</sub> oder durch Sauerstoff unterbrochenes C<sub>2</sub>-C<sub>24</sub>-Alkyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>24</sub>-Hydroxyalkyl,


R<sub>s</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkenyl oder Phenyl,

R<sub>w</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl und

R<sub>p</sub>, R<sub>q</sub> und R<sub>r</sub> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl oder Phenyl bedeuten; oder

die Reste R<sub>1</sub> unabhängig voneinander eine Gruppe G-II sind,


35 wobei II eine Gruppe der Formel




ist und


G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:

45 -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-O-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-O-R<sub>26</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-CO-X-(CH<sub>2</sub>)<sub>r</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-CO-X-(CH<sub>2</sub>)<sub>r</sub>-O-,



55





worin q und r unabhängig voneinander 1-4 und p 0-50 sind.

R<sub>26</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, Cyclohexyl oder Phenyl bedeutet,

R<sub>27</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl, Phenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>13</sub>-Alkoxymethyl, C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkoxymethyl oder Phenoxyethyl bedeutet,

R<sub>28</sub> eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,



R<sub>29</sub> Wasserstoff oder Methyl ist,

X -O- oder -NR<sub>23</sub>- bedeutet, worin R<sub>23</sub> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder eine Gruppe -(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-G-II oder -(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-O-G-II bedeutet,


Y -O- oder -NH- bedeutet,

R<sub>20</sub>, R<sub>21</sub> und R<sub>22</sub> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkoxy bedeuten.


Bedeutet Substituenten in den Verbindungen der Formel (1) Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, so kommen hierfür Reste wie Methyl, Äthyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, Nonyl, Decyl, Undecyl, Dodecyl, Tetradecyl, Hexadecyl und Octadecyl sowie entsprechende verzweigte Isomeren in Frage. Alkylreste mit 3 bis 50 Kohlenstoffatomen, die durch Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff unterbrochen sind, sind beispielsweise




und



Alkenylreste mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen können ein oder, ab 4 Kohlenstoffatomen, mehrfach ungesättigt sein. Dialkylaminoalkylreste mit insgesamt 4 bis 16 Kohlenstoffatomen können beispielsweise durch die Formel




wiedergegeben werden, wobei die Summe von n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> und n<sub>3</sub> 4 bis 16 ergibt. Alkenylreste mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen können von entsprechenden Alkylresten abgeleitet werden. Durch Sauerstoff unterbrochene Alkenylreste mit 4 bis 50 Kohlenstoffatomen können z.B. der Formel



entsprechen.

Vorzugsweise werden solche Verbindungen der Formel (1) verwendet, worin die Reste R<sub>1</sub> unabhängig voneinander ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>-CH(OR<sub>x</sub>)R<sub>y</sub>, -CH<sub>2</sub>-CH(OR<sub>x</sub>)CH<sub>2</sub>OR<sub>z</sub>,



-CH<sub>2</sub>COR<sub>y</sub> oder -CH<sub>2</sub>COCH<sub>2</sub>OR<sub>z</sub> sind, wobei

R<sub>x</sub> H, -COR<sub>s</sub>, -COOR<sub>w</sub> oder -SiR<sub>p</sub>R<sub>q</sub>R<sub>r</sub>,

R<sub>y</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl oder Phenyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,


R<sub>z</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkenyl, Phenyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, -COR<sub>s</sub> oder durch Sauerstoff unterbrochenes C<sub>2</sub>-C<sub>24</sub>-Alkyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>24</sub>-Hydroxyalkyl,

R<sub>s</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkenyl oder Phenyl,

R<sub>w</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl und


R<sub>p</sub>, R<sub>q</sub> und R<sub>r</sub> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl oder Phenyl bedeuten; oder die Reste R<sub>1</sub> unabhängig voneinander eine Gruppe G-II sind,

wobei II eine Gruppe der Formel




ist und

- 10 G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:  
 $-(\text{CH}_2)_q-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q-\text{O}-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q-\text{O}-R_{26}$ ,  $-(\text{CH}_2)_q-\text{CO}-X-(\text{CH}_2)_r-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q-\text{CO}-X-(\text{CH}_2)_r-\text{O}-$ .




- 25  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{Y}-(\text{CH}_2)_q-$ ,  
 worin q und r unabhängig voneinander 1-4 und p 0-50 sind,  
 $R_{26}$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{12}$ -Alkyl, Cyclohexyl, oder Phenyl bedeutet,  
 $R_{27}$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{12}$ -Alkyl,  $\text{C}_5$ - $\text{C}_8$ -Cydoalkyl, Phenyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{13}$ -Alkoxyethyl,  $\text{C}_5$ - $\text{C}_9$ -Cydoalkoxyethyl oder  
 Phenoxyethyl bedeutet,  
 30  $R_{28}$  eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,  
 $R_{29}$  Wasserstoff oder Methyl ist,  
 $X-\text{O}-$  oder  $-\text{NR}_{23}-$  bedeutet, worin  $R_{23}$  Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{12}$ -Alkyl oder eine Gruppe  $-(\text{CH}_2)_3-\text{G-II}$  oder  $-(\text{CH}_2)_3-$   
 $\text{O}-\text{G-II}$  bedeutet,  
 $\text{Y}-\text{O}-$  oder  $-\text{NH}-$  bedeutet,  
 35  $R_{20}$ ,  $R_{21}$  und  $R_{22}$  unabhängig voneinander  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl oder  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkoxy bedeuten.  
 Bevorzugt sind weiterhin Verbindungen der Formel (1), bei welchen die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander  
 Reste der Formel  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OR}_x)\text{R}_y$ ,  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{CH}_2\text{OR}_z$ ,  $-\text{CH}_2\text{COR}_y$  oder  $-\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{OR}_z$  bedeuten, wobei  
 $R_x$  H,  $-\text{COR}_s$ ,  $-\text{COOR}_w$  oder  $-\text{SiR}_p\text{R}_q\text{R}_r$ ,  
 $R_y$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl,  
 40  $R_z$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl, Benzyl,  $-\text{COR}_s$ , oder durch Sauerstoff unterbrochenes  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ -  
 $\text{C}_{24}$ -Hydroxyalkyl,  
 $R_s$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl oder Phenyl,  
 $R_w$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl und  
 $R_p$ ,  $R_q$  und  $R_r$  unabhängig voneinander  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ -Alkyl bedeuten; oder  
 45  $R_1$  eine Gruppe G-II bedeuten,  
 wobei II eine Gruppe der Formel



ist und

- 55 G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:  
 $-(\text{CH}_2)_q-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q-\text{O}-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q-\text{CO}-X-(\text{CH}_2)_r-$ ,



5

oder  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{Y}-(\text{CH}_2)_q-$ ,

worin q und r unabhängig voneinander 1, 2 oder 3 und p 0-50 sind,

$\text{R}_{27}$  Methyl, Phenyl,  $\text{C}_3$ - $\text{C}_8$ -Alkoxyethyl oder Phenoxyethyl bedeutet,

$\text{R}_{28}$  eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,

10

X und Y -O- bedeuten,

$\text{R}_{20}$ ,  $\text{R}_{21}$  und  $\text{R}_{22}$  unabhängig voneinander  $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl, Phenyl oder  $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkoxy bedeuten.

Besonders bevorzugt werden solche Verbindungen der Formel (1) verwendet, worin die Reste  $\text{R}_1$  unabhängig voneinander einen Rest der Formel  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OR}_x)\text{R}_y$  oder  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{CH}_2\text{OR}_z$  bedeuten, wobei

$\text{R}_x$  H,  $-\text{COR}_6$ ,  $-\text{COOCH}_3$  oder  $-\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{R}_n$ ,

15

$\text{R}_y$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl,

$\text{R}_z$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl,  $-\text{COR}_6$  oder durch Sauerstoff unterbrochenes  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Hydroxyalkyl,

$\text{R}_6$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ - $\text{C}_4$ -Alkenyl und

$\text{R}_n$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl


20

bedeuten; oder

$\text{R}_1$  eine Gruppe G-II ist,

wobei II eine Gruppe der Formel

25




30

ist und

p 0 ist,

G eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:  $-(\text{CH}_2)_3-$ ,  $-(\text{CH}_2)_2-\text{O}-$ ,  $-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2-$ ,  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}_4\text{H}_9)-\text{O}-$ ,

35



40

oder  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{CH}_2)_3-$ ,

$\text{R}_{28}$   $-\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{R}_{22}$  bedeutet,

$\text{R}_{20}$  und  $\text{R}_{21}$  unabhängig voneinander Methyl oder Ethyl und

$\text{R}_{22}$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl bedeuten.

Ganz besonders bevorzugt werden solche Verbindungen der Formel (1) verwendet, worin die Reste  $\text{R}_1$

45

unabhängig voneinander einen Rest der Formel  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{CH}_2\text{OR}_z$  bedeuten, wobei

$\text{R}_x$  H,  $-\text{COR}_6$ ,  $-\text{COOCH}_3$  oder  $-\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{R}_n$ ,

$\text{R}_z$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl,  $-\text{COR}_6$  oder durch Sauerstoff unterbrochenes  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{24}$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Hydroxyalkyl,

$\text{R}_6$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ - $\text{C}_4$ -Alkenyl und

50

$\text{R}_n$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl


bedeuten.

Vorzugsweise enthält das erfindungsgemäße Material zwischen den Silberhalogenidemulsionsschichten Gelatinezwischen-schichten.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Material eine weitere Schicht mit einem UV-Absorber der Formel (1), welche zwischen der grün- und rot empfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht angeordnet ist.

Gute Ergebnisse werden auch erzielt, wenn der UV-Absorber der Formel (1) zusätzlich in der rot empfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht enthalten ist.


In der Schicht zwischen der grün- und rotempfindlichen Schicht und/oder in der rotempfindlichen Schicht können mit Vorteil anstelle der UV-Absorber der Formel (1) Benztriazolverbindungen verwendet werden. Vorzugsweise entsprechen diese Benztriazolverbindungen der Formel



15 worin  $T_1$ ,  $T_2$  und  $T_3$  unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkyl substituiert mit einer Carbonsäureestergruppe, Alkoxy, Aryloxy, Hydroxyl oder Acyloxy sind, und  $T_4$  Wasserstoff, Alkoxy, Aryloxy oder Acyloxy ist.

Besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel (2), welche bei Zimmertemperatur flüssig sind.

20 In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung auch photographisches Material enthaltend auf einem Träger eine blauempfindliche, eine grünempfindliche und/oder eine rotempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie eine Protektionsschicht, wobei zwischen der obersten Silberhalogenidemulsionsschicht und der Protektionsschicht eine Schicht mit einem UV-Absorber angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass (a) der UV-Absorber der Formel



35 entspricht, worin  $T_1$ ,  $T_2$  und  $T_3$  unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkyl substituiert mit einer Carbonsäureestergruppe, Alkoxy, Aryloxy, Hydroxyl oder Acyloxy sind und  $T_4$  Wasserstoff, Alkoxy, Aryloxy oder Acyloxy ist, und (b) das Material mindestens eine weitere Schicht aufweist, welche einen UV-Absorber der Formel (1) enthält.

Vorzugsweise ist die weitere Schicht zwischen der grün- und rotempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht angeordnet.

40 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthält das photographische Material zusätzlich in der rotempfindlichen Schicht einen UV-Absorber der Formel (1). Es kann ferner vorteilhaft sein, wenn in der weiteren Schicht oder in der rotempfindlichen Schicht der UV-Absorber der Formel (1) durch einen solchen der Formel (2) ersetzt wird; dabei soll aber wenigstens eine Schicht einen UV-Absorber der Formel (1) enthalten.

45 Bevorzugte photographische Materialien enthalten zwischen den Silberhalogenidemulsionsschichten Gelatinezwischen-schichten.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung enthält das photographische Material auf einem Träger mindestens 2 Silberhalogenidemulsionsschichten mit einer zwischen diesen Schichten liegenden Schicht mit einem UV-Absorber, dadurch gekennzeichnet, dass der UV-Absorber der Formel (1) entspricht. 50 Vorzugsweise handelt es sich bei den beiden Silberhalogenidemulsionsschichten um eine grünempfindliche und eine rotempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht. Ferner wird ein entsprechendes Material bevorzugt, worin zusätzlich die rotempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht einen UV-Absorber der Formel (1) oder (2) enthält.

55 Eine andere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung betrifft photographisches Material, das auf einem Träger eine rotempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie gegebenenfalls eine blauempfindliche und/oder grünempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die rotempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht einen UV-Absorber der Formel (1) enthält. Vorzugsweise enthält es zwischen der rotempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht und dem Träger eine Schicht mit


einem UV-Absorber der Formel (2).

Des weiteren kann es vorteilhaft sein, wenn alle oder ein Teil der besagten Schichten, welche einen UV-Absorber enthalten können, eine Mischung aus den UV-Absorbern der Formeln (1) und (2) aufweisen.

Die erfindungsgemässen photographischen Materialien bieten gegenüber Materialien mit Benztriazol-UV-Absorbern den Vorteil, dass die UV-Absorber der Formel (1) in einer vergleichsweise geringen Menge benötigt werden, um einen ausreichenden Schutz gegen UV-Strahlung zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass die Dicke der Schichten, in die die UV-Absorber der Formel (1) eingelagert werden, sehr dünn sein können, was sich z.B. auf die Schärfe der mit diesem Material hergestellten Abbildungen positiv auswirkt. Offensichtlich ergibt dann die Verwendung einer vergleichbaren Menge UV-Absorber einen noch besseren Schutz.

Typische und bevorzugte Verbindungen der Formel (1) sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

(1a)




5	Verb. Nr.	R <sub>1</sub>
	(3)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9$
	(4)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CHCH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9$
10	(5)	$-\text{C}_8\text{H}_{17}$
	(6)	$-\text{CH}_2\text{COOCH}_3$
	(7)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OC}_8\text{H}_{17}/\text{C}_{10}\text{H}_{21}$
15	(8)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OC}_6\text{H}_{13}$
	(9)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$
	(10)	$-\text{CH}_2\text{CO}-\text{OC}_{18}\text{H}_{35}$
	(11)	$-\text{CH}_2\text{CO}-\text{OCH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9$
20	(12)	$-(\text{CH}_2)_3\text{CO}-\text{OC}_2\text{H}_5$
	(13)	$-\text{C}_4\text{H}_9$
	(14)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OC}(\text{CH}_3)_3$
25	(15)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OCH}(\text{CH}_3)_2$
	(16)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OC}_{12}\text{H}_{25}/\text{C}_{14}\text{H}_{29}$
	(17)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OC}_{13}\text{H}_{27}/\text{C}_{15}\text{H}_{38}$
	(18)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
30	(19)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OCOCH}_3)\text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9$
	(20)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OCOCH}_3)\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9$
	(21)	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OCOOCH}_3)\text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9$
35	(22)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_2\text{CCH}_2\text{OC}_4\text{H}_9 \end{array}$
40	(23)	$\begin{array}{c} -\text{CH}_2\text{CHOSi}(\text{CH}_3)_2 \left[ \text{C}(\text{CH}_3)_3 \right] \\   \\ \text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9 \end{array}$
45	(24)	$\begin{array}{c} -\text{CH}_2\text{CHOSi}(\text{CH}_3)_2 \left[ \text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2 \right] \\   \\ \text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9 \end{array}$
50	(25)	$-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3$


Verb. Nr.	R <sub>1</sub>
(26)	$  \begin{array}{c}  -\text{CH}_2\text{CHOSi}(\text{CH}_3)_2 \left[ \text{C}(\text{CH}_3)_3 \right] \\    \\  \text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5  \end{array}  $
(27)	$  \begin{array}{c}  -\text{CH}_2\text{CHOSi}(\text{CH}_2)_2 \left[ \text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2 \right] \\    \\  \text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5  \end{array}  $
(28)	$  \begin{array}{c}  \text{OH} \\    \\  -\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{OC}_{15}\text{H}_{31} / \text{C}_{17}\text{H}_{35}  \end{array}  $
(29)	$  \begin{array}{c}  \text{OH} \\    \\  -\text{CH}_2\text{CHCH}_{20}\text{C}_4\text{H}_9 / \text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9  \end{array}  $
(30)	$  \begin{array}{c}  \text{OH} \\    \\  -\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{OC}_2\text{H}_5 / \text{C}_4\text{H}_9 / \text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9  \end{array}  $
(31)	$  \begin{array}{c}  \text{OH} \\    \\  -\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{OC}_4\text{H}_9 / \text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5 / \text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9  \end{array}  $
(32)	$  \begin{array}{c}  \text{OH} \\    \\  \text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{OCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5 / \text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9  \end{array}  $
(33)	$  \begin{array}{c}  \text{OH} \\    \\  -\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{OCH}(\text{CH}_3)_2 / \text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9  \end{array}  $
(34)	$  -\text{CH}_2\text{CH} \left[ \text{OSi}(\text{CH}_3)_2 \left[ \text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2 \right] \right] \text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9  $

Verb. R<sub>1</sub>  
Nr.


5



10



15



20



25 Beispiele der Verbindung der Formel (2) sind:

30


35



40

45

50

55



HBT-Nr.	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>
HBT-1	H	CH <sub>3</sub>	H
HBT-2	H	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	H
HBT-3	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Cl
HBT-4	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	Cl
HBT-5	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H
HBT-6	CH(CH <sub>3</sub> )C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	H
HBT-7	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 	H
HBT-8	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOC <sub>8</sub> H <sub>17</sub> (Isomere)*	Cl
HBT-9	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOC <sub>8</sub> H <sub>17</sub> (Isomere)*	H
HBT-10	C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> (Isomere)*	CH <sub>3</sub>	H


\*Hauptprodukt

Im erfindungsgemässen Material verwendbare Gelbkuppler sind vorzugsweise Verbindungen der Formel A




worin R<sub>1</sub> Alkyl oder Aryl ist, R<sub>2</sub> Aryl ist und Q Wasserstoff oder eine Gruppe ist, die durch Reaktion mit dem oxidierten Entwickler abgespalten werden kann.

Eine Gruppe von Gelbkupplern sind solche Verbindungen der Formel A, in denen R<sub>1</sub> t-Butyl ist und R<sub>2</sub> eine Gruppe der Formel




ist, worin  $R_3$  Wasserstoff, Halogen, Alkyl oder Alkoxy bedeutet und  $R_4$ ,  $R_5$  und  $R_6$  Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkenyl, Alkoxy, Aryl, Carboxy, Alkoxycarbonyl, eine Carbamoylgruppe, eine Sulfon- oder Sulfamoylgruppe, eine Alkylsulfonaminogruppe, Acylaminogruppe, Ureidogruppe oder Aminogruppe bedeuten.

Vorzugsweise sind  $R_3$  Chlor,  $R_4$  und  $R_5$  Wasserstoff und  $R_6$  eine Acylaminogruppe. Hierzu gehören auch die Verbindungen der Formel



worin  $x$  0-4 ist,  $R_7$  Wasserstoff oder Alkyl bedeutet und  $R_8$  und  $R_9$  Alkyl sind.

Eine andere Gruppe von Gelbkupplern entspricht der Formel B




(B),

worin  $R_{10}$  Wasserstoff, Halogen oder Alkoxy ist,

$R_{11}$ ,  $R_{12}$  und  $R_{13}$  Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkenyl, Alkoxy, Aryl, Carboxyl, Alkoxycarbonyl, eine Carbamoylgruppe, eine Sulfongruppe, Sulfamoylgruppe, Sulfonamidogruppe, Acylaminogruppe, Ureidogruppe oder Aminogruppe bedeuten und  $R_1$  und  $Q$  die oben angegebene Bedeutung haben.








Dazu gehören Verbindungen der Formel B, in denen  $R_1$  t-Butyl ist,  $R_{10}$  Chlor ist,  $R_{11}$  und  $R_{13}$  Wasserstoff sind und  $R_{12}$  Alkoxycarbonyl ist.





In den Verbindungen der Formel A und B kann die Abgangsgruppe  $Q$  Wasserstoff sein oder sie ist eine heterocyclische Gruppe



worin  $R_{14}$  eine organische zweiwertige Gruppe ist, die den Ring zu einem 4-7-gliedrigen Ring ergänzt, oder  $Q$  ist eine Gruppe  $-OR_{15}$ , worin  $R_{15}$  Alkyl, Aryl, Acyl oder ein heterocyclischer Rest ist.

Typische Beispiele für gebräuchliche Gelbkuppler sind die Verbindungen der folgenden Formeln:







Weitere Beispiele für Gelbkuppler sind zu finden in den US-A 2,407,210, 2,778,658, 2,875,057, 2,908,513, 2,908,573, 3,227,155, 3,227,550, 3,253,924, 3,265,506, 3,277,155, 3,408,194, 3,341,331, 3,369,895, 3,384,657, 3,415,652, 3,447,928, 3,551,155, 3,582,322, 3,725,072, 3,891,445, 3,933,501, 4,115,121, 4,401,752 und 4,022,620, in den DE-A 1,547,868, 2,057,941, 2,162,899, 2,163,813, 2,213,461, 2,219,917, 2,261,361, 2,261,362, 2,263,875, 2,329,587, 2,414,006 und 2,422,812, in den GB-A 1,425,020 und 1,077,874 und in JP-A-88/123,047 und in EP-A-447,969.

Die Gelbkuppler werden üblicherweise in einer Menge von 0,05-2 Mol und vorzugsweise 0,1-1 Mol pro Mol Silberhalogenid verwendet.


Typische und bevorzugte Gelbkuppler entsprechen den Formeln:




(Y-2)




(Y-3)




(Y-4)




(Y-5)







(Y-6)




(Y-7)



(Y-8)




(Y-9)



Magentakuppler können z.B. einfache 1-Aryl-5-pyrazolone sein oder mit 5-gliedrigen Heteroringen kondensierte Pyrazolderivate wie z.B. Imidazopyrazole, Pyrazolopyrazole, Pyrazolotriazole oder Pyrazolotetrazole.


Eine Gruppe von Magentakupplern sind 5-Pyrazolone der Formel C,



(C),

wie sie in der Britischen Patentschrift 2,003,473 beschrieben sind. Darin ist  $R_{16}$  Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Alkenyl oder eine heterocyclische Gruppe.  $R_{17}$  ist Wasserstoff, Alkyl Aryl, eine heterocyclische Gruppe, eine Estergruppe, Alkoxygruppe, Alkylthiogruppe, Carboxylgruppe, Arylaminogruppe, Acylaminogruppe, (Thio)-harnstoffgruppe, (Thio)-carbamoylgruppe, Guanidinogruppe oder Sulfonamidogruppe.


Bevorzugt ist  $R_{17}$  eine Gruppe



worin  $R_{18}$  Imino, Acylamino oder Ureido ist,  $R_{19}$  Wasserstoff, Halogen, Alkyl oder Alkoxy ist,  $R_{20}$  Wasserstoff, Alkyl, Acylamino, Carbamoyl, Sulfamoyl, Sulfonamido, Alkoxycarbonyl, Acyloxy oder eine Urethangruppe ist.

Wenn  $Q'$  Wasserstoff ist, so ist der Magentakuppler tetraäquivalent in bezug auf das Silberhalogenid.

Typische Beispiele für diesen Typ von Magentakupplern sind Verbindungen der Formel





worin  $R_{20}$  die oben genannten Bedeutungen hat, und  $Q'$ , wie oben beschrieben, eine Abgangsgruppe ist. Diese Verbindungen liegen bevorzugt im erfindungsgemässen Material vor.

Weitere Beispiele solcher tetraäquivalenter Magentakuppler sind zu finden in den US-A 2,983,608, 3,061,432, 3,062,653, 3,127,269, 3,152,896, 3,311,476, 3,419,391, 3,519,429, 3,558,319, 3,582,322, 3,615,506, 3,684,514, 3,834,908, 3,888,680, 3,891,445, 3,907,571, 3,928,044, 3,930,861, 3,930,866 und 3,933,500 und in JP-A-89/309,058.


Wenn  $Q'$  in Formel C nicht Wasserstoff ist sondern eine Gruppe, die bei der Reaktion mit dem oxidierten Entwickler eliminiert wird, so handelt es sich um einen diäquivalenten Magentakuppler.  $Q$  kann in diesem Fall z.B. Halogen oder eine über O, S oder N an den Pyrazolring gebundenen Gruppe sein. Solche diäquivalenten Kuppler ergeben eine höhere Farbdichte und sind reaktiver gegenüber dem oxidierten Entwickler als die entsprechenden tetraäquivalenten Magentakuppler.

Beispiele für diäquivalente Magentakuppler sind beschrieben in den US-A 3,006,579, 3,419,391, 3,311,476, 3,432,521, 3,214,437, 4,032,346, 3,701,783, 4,351,897, 3,227,554, in den EP-A-133,503, DE-A-2,944,601, JP-A-78/34044, 74/53435, 74/53436, 75/53372 und 75/122935.


Typische und bevorzugte Magentakuppler entsprechen der Formeln




(M-3)



(M-4)



(M-12)




Ueber ein zweiwertiges Q' können 2 Pyrazolonringe verknüpft werden und man erhält dann sogenannte Bis-Kuppler. Solche sind z.B. beschrieben in den US-A-2,632,702, US-A-2,618,864, G-A-968,461, GB-A-786,859, JP-A-76/37646, 59/4086, 69/16110, 69/26589, 74/37854 und 74/29638. Bevorzugt ist Y eine O-Alkoxyarylthio-Gruppe.

Wie vorstehend erwähnt, können als Magentakuppler auch mit 5-gliedrigen Heterocyden kondensierte Pyrazole - sogenannte Pyrazoloazole - verwendet werden. Deren Vorteile gegenüber einfachen Pyrazolen ist, dass sie Farben von grösserer Formalin-Beständigkeit und reineren Absorptionsspektren aufweisen.


Magentakuppler vom Pyrazoloazoltyp, welche ebenfalls bevorzugt sind, können durch die Formeln

(M-7)



dargestellt werden, worin R<sub>1</sub> Wasserstoff oder ein Substituent ist, Z die zur Vervollständigung eines 5-gliedrigen Ringes mit 2 oder 3 Stickstoffatomen notwendigen nichtmetallischen Atome darstellt, wobei dieser Ring

substituiert sein kann, und Q Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe ist.  
Bevorzugt hiervon sind Magentakuppler der Formeln



$R_{11}$ ,  $R_{12}$  und  $R_{13}$  bedeuten unabhängig voneinander beispielsweise Wasserstoff, Halogen, eine Gruppe der Formel  $-CR_3$ , worin die Reste R unabhängig voneinander Wasserstoff oder Alkyl sind, Aryl, Heterocycl, Cyano, Hydroxy, Nitro, Carboxyl, Amino, Alkoxy, Aryloxy, Acylamino, Alkylamino, Anilino, Ureido, Sulfamoylamino, Alkylthio, Arylthio, Alkoxy-carbonylamino, Sulfonamido, Carbamoyl, Sulfamoyl, Sulfonyl, Alkoxy-carbonyl, Heterocycl-oxy, Azo, Acyloxy, Carbamoyloxy, Silyloxy, Aryloxy-carbonylamino, Imido, heterocyclische Ring-thio, Sulfinyl, Phosphonyl, Aryloxy-carbonyl, Acyl oder Azolyl, und vorzugsweise Wasserstoff; Halogen (z.B. Chlor, Brom), eine Gruppe der Formel  $-CR_3$ , worin die Reste R unabhängig voneinander Wasserstoff oder Alkyl sind, Alkyl, Alkenyl, Alkyl, Cycloalkyl oder Cycloalkenyl und besonders bevorzugt Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, t-Butyl, Tridecyl, 2-Methansulfonylethyl, 3-(3-Pentadecylphenoxy)propyl, 3-(4-(2-(4-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenoxy)dodecanamido)phenyl)propyl, 2-Ethoxytridecyl, Trifluoromethyl, Cyclopentyl, 3-(2,4-Di-t-Amylphenoxy)propyl; Aryl (z.B. Phenyl, 4-t-Butylphenyl, 2,4-Di-t-amylphenyl, 4-Tetradecanamidophenyl); Heterocycl (z.B. 2-Furyl, 2-Thienyl, 2-Pyrimidinyl, 2-Benzothiazolyl); Cyano; Hydroxy, Nitro; Carboxy; Amino; Alkoxy (z.B. Methoxy, Ethoxy, 2-Methoxyethoxy; 2-Dodecyl-ethoxy, 2-Methansulfonylethoxy); Aryloxy (z.B. Phenoxy, 2-Methylphenoxy, 4-t-Butylphenoxy, 3-Nitrophenoxy, 3-t-Butyloxy-carbamoylphenoxy, 3-Methoxycarbamoyl); Acylamino (z.B. Acetoamido, Benzamido, Tetradecanamido, 2-(2,4-Di-t-amylphenoxy)-butanamido, 4-(3-t-Butyl-4-hydroxyphenoxy)butanamido, 2-(4-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenoxy)decanamido); Methylbutylamino; Anilino (z.B. Phenylamino, 2-Chloranilino, 2-Chloro-5-tetradecanaminoanilino, 2-Chloro-5-dodecyloxy-carbonylanilino, N-Acetylanilino, 2-Chloro-5-(alpha-(3-t-butyl-4-hydroxyphenoxy)dodecanamido)anilino); Ureido (z.B. Phenylureido, Methylureido, N,N-Dibutylureido); Sulfamoylamino (z.B. N,N-Dipropylsulfamoylamino, N-Methyl-N-decylsulfamoylamino); Alkylthio (z.B. Methylthio, Octylthio, Tetradecylthio, 2-Phenoxyethylthio, 3-Phenoxypropylthio, 3-(4-t-Butylphenoxy)propylthio); Arylthio (z.B. Phenylthio, 2-Butoxy-5-t-octylphenylthio, 3-Pentadecylphenylthio, 2-Carboxyphenylthio, 4-Tetradecanamidophenylthio); Alkoxy-carbonylamino (z.B. Methoxycarbonylamino, Tetradecyloxy-carbonylamino); Sulfonamido (z.B. Methansulfonamido, Hexadecansulfonamido, Benzolsulfonamido, p-Toluolsulfonamido, Octadecansulfonamido, 2-Methoxy-5-t-butylbenzolsulfonamido); Carbamoyl (z.B. N-Ethylcarbamoyl, N,N-Dibutylcarbamoyl, N-(2-Dodecyloxyethyl)-carbamoyl, N-Methyl-N-dodecylcarbamoyl, N-(3-(2,4-Di-t-Amylphenoxy)propyl)-carbamoyl); Sulfamoyl (z.B. N-Ethylsulfamoyl, N,N-Dipropylsulfamoyl, N-(2-Dodecyloxyethyl)sulfamoyl, N-Ethyl-N-dodecylsulfamoyl, N,N-Diethylsulfamoyl); Sulfonyl (z.B. Methansulfonyl, Octansulfonyl, Benzolsulfonyl, Toluolsulfonyl); Alkoxy-carbonyl (z.B. Methoxycarbonyl, Butoxycarbonyl, Dodecyloxy-carbonyl, Octadecyloxy-carbonyl); heterocyclische Ringoxy (z.B. 1-Phenyltetrazol-5-oxy, 2-Tetrahydropyranlyoxy); Azo (z.B. Phenylazo, 4-Methoxyphenylazo, 4-Pivaloylaminophenylazo, 2-Hydroxy-4-propanoylphenylazo); Acyloxy (z.B. Acetoxy); Carbamoyloxy (z.B. N-Methylcarbamoyloxy, N-Phenylcarbamoyloxy); Silyloxy (z.B. Trimethylsilyloxy, Dibutylmethylsilyloxy); Aryloxy-carbonylamino (z.B. Phenoxy-carbonylamino); Imido (z.B. N-Succinimido, N-Phthalimido, 3-Octadecenylsuccinimido); heterocyclische Ring-thio (z.B. 2-Benzothiazolylthio, 2,4-Diphenyloxy-1,3,5-triazol-6-thio, 2-Pyridylthio); Sulfinyl (z.B. Dodecansulfinyl, 3-Pentadecylphenylsulfinyl, 3-Phenoxypropylsulfinyl); Phosphonyl (z.B. Phenoxyphosphonyl, Octyloxyphosphonyl, Phenylphosphonyl); Aryloxy-carbonyl (z.B. Phenoxy-carbonyl); Acyl (z.B. Acetyl, 3-Phenylpropanoyl, Benzoyl, 4-Dodecyloxybenzoyl); Azolyl (z.B. Imidazolyl, Pyrazolyl, 3-Chloro-pyrazol-1-yl).

Diese Substituenten sind gegebenenfalls weiter substituiert, beispielsweise durch Halogen oder durch einen über ein C-, O-, N- oder S-Atom gebundenen organischen Rest.

Die bevorzugten Gruppen  $R_{11}$  sind Alkyl, Aryl, Alkoxy, Aryloxy, Alkylthio, Ureido, Urethan und Acylamino-gruppen.

$R_{12}$  kann die Bedeutung von  $R_{11}$  besitzen und ist vorzugsweise Wasserstoff, Alkyl, Aryl, ein heterocycl-

scher Ring, Alkoxy-carbonyl, Carbamoyl, Sulfamoyl, Sulfinyl, Acyl oder Cyano.

$R_{13}$  kann die Bedeutung von  $R_{11}$  haben und ist vorzugsweise Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Heterocyclic, Alkoxy, Aryloxy, Alkylthio, Arylthio, Alkoxy-carbonyl, Carbamoyl oder Acyl, vorzugsweise Alkyl, Aryl, Heterocyclic, Alkylthio oder Arylthio.

5 Q ist Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe wie Halogen, Alkoxy, Aryloxy, Acyloxy, Alkyl- oder Arylsulfonyloxy, Acylamino, Alkyl- oder Aryl-sulfonamido, Alkoxy-carbonyloxy, Aryloxy-carbonyloxy, Alkyl-, Aryl- oder Heterocyclidyl-S-Carbamoylamino, ein 5- oder 6-gliedriger stickstoffhaltiger heterocyclischer Rest, Imido und Arylazo. Diese Gruppen sind gegebenenfalls wie für  $R_{11}$  gezeigt weiter substituiert.

Vorzugsweise ist Q Halogen (z.B. Fluor, Chlor, Brom); Alkoxy (z.B. Ethoxy, Dodecyloxy, Methoxyethyl-carbamoylmethoxy, Carboxypropyloxy, Methylsulfonylethoxy, Ethoxycarbonylmethoxy); Aryloxy (z.B. 4-Methylphenoxy, 4-Chlorphenoxy, 4-Methoxyphenoxy, 4-Carboxyphenoxy, 3-Ethoxycarboxyphenoxy, 3-Acetylaminophenoxy, 2-Carboxyphenoxy); Acyloxy (z.B. Acetoxy, Tetradecanoyloxy, Benzoyloxy); Alkyl- oder Aryl-sulfonyloxy (z.B. Methansulfonyloxy, Toluolsulfonyloxy); Acylamino (z.B. Dichloracetyl-amino, Heptafluorobutyrylamino); Alkyl- oder Arylsulfonamido (z.B. Methanesulfonamido, Trifluoromethanesulfonamido, p-Toluolsulfonylamido); Alkoxy-carbonyloxy (z.B. Ethoxycarbonyloxy, Benzoyloxycarbonyloxy); Aryloxy-carbonyloxy (z.B. Phenoxy-carbonyloxy); Alkyl-, Aryl- oder Heterocyclidyl-S- (z.B. Dodecylthio, 1-Carboxydodecylthio, Phenylthio, 2-Butoxy-5-t-octylphenylthio, Tetrazolylthio); Carbamoylamino (z.B. N-Methylcarbamoylamino, N-Phenylcarbamoylamino); 5- oder 6-gliedriger stickstoffhaltiger Ring (z.B. Imidazolyl, Pyrazolyl, Triazolyl, Tetrazolyl, 1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl); Imido (z.B. Succinimido, Hydantoinyl); Arylazo (z.B. Phenylazo, 4-Methoxyphenylazo).


Q kann auch entsprechende Bisverbindungen bilden durch Kondensation von 4 äquivalenten Kuppler mit einem Aldehyd oder Keton. Des weiteren kann Q photographisch wirksame Gruppen enthalten wie Entwicklungsinhibitoren oder Entwicklungsbeschleuniger. Vorzugsweise ist Q Halogen, Alkoxy, Aryloxy, Alkyl-, Arylthio, oder eine 5- oder 6-gliedrige stickstoffhaltige heterocyclische Gruppe, die an den Ort der Kupplung über ein Stickstoffatom gebunden ist.

Pyrazolo-tetrazole sind beschrieben in der JP-A-85/33552; Pyrazolo-pyrazole in der JP-A-85/43,695; Pyrazolo-imidazole in den JP-A-85/35732, JP-A-86/18949 und US-A-4,500,630; Pyrazolo-triazole in den JP-A-85/186,567, JP-A-86/47957, JP-A-85/215,687, JP-A-85/197,688, JP-A-85/172,982, EP-A-119,860, EP-A-173,256, EP-A-178,789, EP-A-178,788 und in Research Disclosure 84/24,624.


30 Weitere Pyrazoloazol-Magentakuppler sind beschrieben in: JP-A-86/28,947, JP-A-85/140,241, JP-A-85/262,160, JP-A-85/213,937, JP-A-87/278,552, JP-A-87/279,340, JP-A-88/100,457, EP-A-177,765, EP-A-176,804, EP-A-170,164, EP-A-164,130, EP-A-178,794, DE-A-3,516,996, DE-A-3,508,766 und Research Disclosure 81/20919, 84/24531 und 85/25758.

Geeignete Beispiele solcher Kuppler sind:


35




45




55




10







25













40







55



















5



10


15



20


25

30



35


40








45


50

55






5




10

15




20

25



30


35







40

45


50



55




5



10


15



20


25

30



35


40




45


50

55







10




20



30




40



50

Cyankuppler können z.B. Derivate von Phenol, von 1-Naphthol oder von Pyrazolo-chinazolon sein. Bevorzugt sind Strukturen der Formel E,






55




(E).

worin  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$  und  $R_{24}$  Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Carbamoyl, Amino, Sulfonamido, Phosphoramido oder Ureido sind.  $R_{21}$  ist vorzugsweise H oder Cl,  $R_{22}$  ist vorzugsweise eine Alkyl- oder Aminogruppe.  $R_{23}$  ist vorzugsweise eine Aminogruppe und  $R_{24}$  ist vorzugsweise Wasserstoff.  $Q''$  ist Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe, die bei der Reaktion mit den oxidierten Entwickler abgespalten wird. Eine ausführliche Aufzählung von Cyankupplern ist im US-A-4,456,681 zu finden.

Beispiele von gebräuchlichen Cyankupplern sind die folgenden:







Weitere Beispiele von Cyankupplern sind in folgenden US-A- zu finden:

2,369,929, 2,423,730, 2,434,272, 2,474,293, 2,521,293, 2,521,908, 2,698,794, 2,706,684, 2,772,162, 2,801,171, 2,895,826, 2,908,573, 3,034,892, 3,046,129, 3,227,550, 3,253,294, 3,311,476, 3,386,301, 3,419,390, 3,458,315, 3,476,560, 3,476,563, 3,516,831, 3,560,212, 3,582,322, 3,583,971, 3,591,383, 3,619,196, 3,632,347, 3,652,286, 3,737,326, 3,758,308, 3,839,044, 3,880,661, 4,004,929, 4,124,396, 4,333,999, 4,463,086, 4,456,681, 4,873,183 und 4,923,791 und in den EP-A-354,549 und EP-A-398,664.

In der rot empfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht des erfindungsgemässen Materials kommen vorzugsweise Cyankuppler der Formel



und/oder der Formel



zum Einsatz, worin

Z<sub>1</sub> Alkyl, Aryl, Z<sub>2</sub> Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, eine heterocyclische Gruppe, oder eine Ballastgruppe, Z<sub>3</sub> Wasserstoff oder Halogen ist, Z<sub>1</sub> und Z<sub>3</sub> zusammen einen Ring bilden können, und Z<sub>4</sub> Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe ist, und Z<sub>5</sub> eine Ballastgruppe, Z<sub>6</sub> Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe und Z<sub>7</sub> Alkyl ist.

Die für farbfotographische Materialien üblicherweise verwendeten Farbentwickler sind p-Dialkylaminoaniline. Beispiele hierfür sind 4-Amino-N,N-diethylanilin, 3-Methyl-4-amino-N,N-diethylanilin, 4-Amino-N-ethyl-N-α-hydroxyethyl-anilin, 3-Methyl-4-amino-N-ethyl-N-α-hydroxyethyl-anilin, 3-Methyl-4-amino-N-ethyl-N-α-hydroxyethyl-anilin, 3-Methyl-4-amino-N-ethyl-N-α-methansulphonamidoethyl-anilin, 3-Methyl-4-amino-N-ethyl-N-α-methoxyethyl-anilin, 3-α-Methansulphonamidoethyl-4-amino-N,N-diethylanilin, 3-Methoxy-4-amino-N-ethyl-N-α-hydroxyethyl-anilin, 3-Methoxy-4-amino-N-ethyl-N-α-methoxyethyl-anilin, 3-Acetamido-4-amino-N,N-diethylanilin, 4-Amino-N,N-dimethylanilin, N-Ethyl-N-α-[(α'-(α"-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl]-3-methyl-4-aminoanilin, N-Ethyl-N-α-(α'-methoxyethoxy)ethyl-3-methyl-4-aminoanilin, sowie die Salze solcher Verbindungen, wie z.B. Sulfate, Hydrochloride oder Toluol-sulfonate.

Die erfindungsgemäss verwendeten UV-Absorber der Formel (I) und (III) können allein oder zusammen mit dem Farbkuppler und gegebenenfalls weiteren Zusätzen in das farbfotographische Material eingearbeitet werden, indem man sie in hochsiedenden organischen Lösungsmitteln vorlöst. Vorzugsweise verwendet man

Lösungsmittel, die höher als 160°C siedend. Typische Beispiele solcher Lösungsmittel sind die Ester von Phthalsäure, Phosphorsäure, Zitronensäure, Benzoesäure oder von Fettsäuren, sowie Alkylamide und Phenole.

Meist verwendet man zusätzlich noch ein niedrig siedendes Lösungsmittel, um das Einarbeiten der Zusätze in das farbphotographische Material zu erleichtern. Beispiele für solche Lösungsmittel sind Ester wie z.B. Ethylacetat, Alkohole wie z.B. Butanol, Ketone wie z.B. Methyl-isobutyl-keton, Chlorkohlenwasserstoffe wie z.B. Methylenchlorid, oder Amide wie z.B. Dimethylformamid. Sind die Zusätze selbst flüssig, so kann man sie auch ohne Zuhilfenahme von Lösungsmitteln in das Photomaterial einarbeiten.

Die erfindungsgemässen UV-Absorber können gegebenenfalls ohne Öl in der Gelatineschicht dispergiert werden; Research Disclosure 88/296017 und 89/303070.

Weitere Details über verwendbare hochsiedende Lösungsmittel sind in den folgenden Veröffentlichungen zu finden:

Phosphate: GB-A-791,219, BE-A-755,248, JP-A-76/76739, 78/27449, 78/218,252, 78/97573, 79/148,133, 82/216,177, 82/93323 und 83/216,177 und EP-A265,296.

Phthalate: GB-A-791,219, JP-A-77/98050, 82/93322, 82/216,176, 82/218,251, 83/24321, 83/45699, 84/79888.

Amide: GB-A-791,129, JP-A-76/105,043, 77/13600, 77/61089, 84/189,556, 87/239,149, US-A-928,741, EP-A-270,341, WO 88/00723.

Phenole: GB-A-820,329, FR-A- 1,220,657, JP-A-69/69946, 70/3818, 75/123,026, 75/82078, 78/17914, 78/21166, 82/212,114 und 83/45699.

Andere sauerstoffhaltige Verbindungen: US-A-3,748,141, 3,779,765, JP-A-73/75126, 74/101,114, 74/10115, 75/101,625, 76/76740, 77/61089, EP-A-304,810 und BE-A-826,039.

Sonstige Verbindungen: JP-A-72/115,369, 72/130,258, 73/127,521, 73/76592, 77/13193, 77/36294, 79/95233, 91/2,748, 83/105,147 und Research Disclosure 82/21918.

Die Menge an hochsiedendem Lösungsmittel liegt z.B. im Bereich von 50 mg bis 2 g pro m<sup>2</sup> Träger, vorzugsweise von 200 mg bis 1 g pro m<sup>2</sup>.

Die photographischen Schichten können ferner Farbschleier-Inhibitoren enthalten. Diese verhindern das Entstehen von Farbschleiern, wie sie beispielsweise durch Reaktion des Kupplers mit unabsichtlich oxidiertem Entwickler oder mit Nebenprodukten des Farbbildungsprozesses entstehen. Solche Farbschleierinhibitoren sind meist Hydrochininderivate, können, aber auch Derivate von Aminophenolen, von Gallussäure oder von Ascorbinsäure sein. Typische Beispiele hierfür sind in folgenden Veröffentlichungen zu finden:

US-A-2,360,290, 2,336,327, 2,403,721, 2,418,613, 2,675,314, 2,701,197, 2,704,713, 2,728,659, 2,732,300, 2,735,365; EP-A-124,877, EP-A-277,589, EP-A-338,785; JP-A-75/92988, 75/92989, 75/93928, 75/110,337, 84/5,247 und 77/146,235.

Die photographischen Schichten können auch sogenannte DIR-Kuppler (DIR bedeutet Development Inhibition Release) enthalten, die mit dem oxidierten Entwickler farblose Verbindungen ergeben. Sie werden zugesetzt zur Verbesserung der Schärfe und der Körnigkeit der Farbbilder.

Die photographischen Schichten im erfindungsgemässen Material können auch weitere UV-Absorber enthalten. Beispiele für solche UV-Absorber sind Benzotriazole, 2-Hydroxybenzophenone, Salicylsäureester, Acrylnitril-derivate oder Thiazoline. Solche UV-Absorber sind z.B. in folgenden Veröffentlichungen näher erläutert: US-A-3,314,794, 3,352,681, 3,705,805, 3,707,375, 4,045,229, 3,700,455, 3,533,794, 3,698,907, 3,705,805, 3,738,837, 3,762,272, 4,163,671, 4,195,999, 4,309,500, 4,431,726, 4,443,543, 4,576,908, 4,749,643, GB-A-1,564,089, EP-A-190,003 und JP-A-71/2784, 81/111,826, 81/27,146, 88/53,543 und 88/55,542. Bevorzugte UV-Absorber sind Benzotriazole, insbesondere 2-(2-Hydroxyphenyl)-benzotriazole und vorzugsweise solche der oben gezeigten Formel (III).

Die photographischen Schichten können auch phenolische Verbindungen enthalten, die als Lichtschutzmittel für das Farbbild sowie als Mittel gegen Farbschleier wirken. Sie können in einer lichtempfindlichen Schicht (Farbschicht) oder in einer Zwischenschicht enthalten sein, allein oder zusammen mit anderen Additiven. Solche Verbindungen sind z.B. in den folgenden Veröffentlichungen näher beschrieben: US-A-3,700,455, 3,591,381, 3,573,052, 4,030,931, 4,174,220, 4,178,184, 4,228,235, 4,279,990, 4,346,165, 4,366,226, 4,447,523, 4,528,264, 4,581,326, 4,562,146, 4,559,297, GB-A-1,309,277, 1,547,302, 2,023,862, 2,135,788, 2,139,370, 2,156,091; DE-A-2,301,060, 2,347,708, 2,528,468, 2,621,203, 3,323,448; DD-A-200,691, 214,488; EP-A-106,799, 113,124, 125,522, 159,912, 161,577, 164,030, 167,762, 176,845, 246,766, 320,776; JP-A-74/134,326, 76/127,730, 76/30462, 77/3822, 77/154,632, 78/10842, 79/48535, 79/70830, 79/73032, 79/147,038, 79/154,325, 79/155,836, 82/142,638, 83/224,353, 84/5246, 84/72443, 84/87456, 84/192,246, 84/192,247, 84/204,039, 84/204,040, 84/212,837, 84/220,733, 84/222,836, 84/228,249, 86/2540, 86/8843, 86/18835, 86/18836, 87/11456, 87/42245, 87/62157, 86/6652, 89/137,258 sowie in Research Disclosure 79/17804.

Die photographischen Schichten können auch gewisse Phosphor-III-Verbindungen, insbesondere Phos-

phite und Phosponite, enthalten. Diese fungieren als Lichtschutzmittel für die Farbbilder sowie als Dunkellager-Stabilisator für Magentakuppler. Man setzt sie vorzugsweise den hochsiedenden Lösungsmitteln zu, zusammen mit dem Kuppler. Solche Phosphor-III-Verbindungen sind z.B. in den folgenden Veröffentlichungen näher beschrieben: US-A-4,407,935, US-A-4,436,811, US-A-4,956,406, EP-A-181,289, JP-A-73/32728, JP-A-76/1420 und JP-A-55/66741.

Die photographischen Schichten können auch metallorganische Komplexe enthalten, die Lichtschutzmittel für die Farbbilder sind, insbesondere für die Magenta-Farbstoffe. Solche Verbindungen und deren Kombination mit anderen Additiven sind z.B. in folgenden Veröffentlichungen näher beschrieben: US-A-4,050,938, 4,239,843, 4,241,154, 4,242,429, 4,241,155, 4,242,430, 4,273,854, 4,246,329, 4,271,253, 4,242,431, 4,248,949, 4,245,195, 4,268,605, 4,246,330, 4,269,926, 4,245,018, 4,301,223, 4,343,886, 4,346,165, 4,590,153; JP-A-81/167,138, 81/168,652, 82/30834, 82/161,744; EP-A-137,271, 161,577, 185,506; DE-A-2,853,865.

Die photographischen Schichten können auch Hydrochinonverbindungen enthalten. Diese wirken als Lichtschutzmittel für die Farbkuppler und für die Farbbilder sowie als Abfänger von oxidiertem Entwickler in Zwischenschichten. Sie werden vor allem in der Magentaschicht verwendet. Solche Hydrochinon-Verbindungen und deren Kombinationen mit anderen Additiven sind z.B. in folgenden Veröffentlichungen näher beschrieben:


US-A-2,360,290, 2,336,327, 2,403,721, 2,418,613, 2,675,314, 2,701,197, 2,710,801, 2,732,300, 2,728,659, 2,735,765, 2,704,713, 2,937,086, 2,816,028, 3,582,333, 3,637,393, 3,700,453, 3,960,570, 3,935,016, 3,930,866, 4,065,435, 3,982,944, 4,232,114, 4,121,939, 4,175,968, 4,179,293, 3,591,381, 3,573,052, 4,279,990, 4,429,031, 4,346,165, 4,360,589, 4,346,167, 4,385,111, 4,416,978, 4,430,425, 4,277,558, 4,489,155, 4,504,572, 4,559,297, FR-A-885,982; GB-A-891,158, 1,156,167, 1,363,921, 2,022,274, 2,066,975, 2,071,348, 2,081,463, 2,117,526, 2,156,091; DE-A-2,408,168, 2,726,283, 2,639,930, 2,901,520, 3,308,766, 3,320,483, 3,323,699; DD-A-216,476, 214,468, 214,469, EP-A-84290, 110,214, 115,305, 124,915, 124,877, 144,288, 147,747, 178,165, 161,577; JP-A-75/33733, 75/21249, 77/128,130, 77/146,234, 79/70036, 79/133,131, 81/83742, 81/87040, 81/109,345, 83/134,628, 82/22237, 82/112,749, 83/17431, 83/21249, 84/75249, 84/149,348, 84/182,785, 84/180,557, 84/189,342, 84/228,249, 84/101,650, 79/24019, 79/25823, 86/48856, 86/48857, 86/27539, 86/6652, 86/72040, 87/11455, 87/62157, sowie in Research Disclosure 79/17901, 79/17905, 79/18813, 83/22827 und 84/24014.

Die photographischen Schichten können auch Derivate von Hydrochinonethern enthalten. Diese Verbindungen wirken als Lichtschutzmittel und sind besonders geeignet zur Stabilisierung von Magenta-Farbstoffen. Solche Verbindungen und deren Kombination mit anderen Additiven sind z.B. in folgenden Veröffentlichungen näher beschrieben:


US-A 3,285,937, 3,432,300, 3,519,429, 3,476,772, 3,591,381, 3,573,052, 3,574,627, 3,573,050, 3,698,909, 3,764,337, 3,930,866, 4,113,488, 4,015,990, 4,113,495, 4,120,723, 4,155,765, 4,159,910, 4,178,184, 4,138,259, 4,174,220, 4,148,656, 4,207,111, 4,254,216, 4,134,011, 4,273,864, 4,264,720, 4,279,990, 4,332,886, 4,436,165, 4,360,589, 4,416,978, 4,385,111, 4,459,015, 4,559,297; GB-A 1,347,556, 1,366,441, 1,547,392, 1,557,237, 2,135,788; DE-A 3,214,567; DD-214,469, EP-A 161,577, 167,762, 164,130, 176,845; JP-A 76/123,642, 77/35633, 77/147,433, 78/126, 78/10430, 78/53321, 79/24019, 79/25823, 79/48537, 79/44521, 79/56833, 79/70036, 79/70830, 79/73032, 79/95233, 79/145,530, 80/21004, 80/50244, 80/52057, 80/70840, 80/139,383, 81/30125, 81/151,936, 82/34552, 82/68833, 82/ 204,306 82/204,037, 83/134,634, 83/207,039, 84/60434, 84/101,650, 84/87450, 84/149,348, 84/182,785, 86/72040, 87/11455, 87/62157, 87/63149, 86/2151, 86/6652, 86/48855, 89/309,058 sowie in Research Disclosure 78/17051.

Als Stabilisatoren für die Magentakuppler kommen beispielsweise in Frage:


(ST-1)




(ST-2)




(ST-3)




(ST-4)




(ST-5)




(ST-6)



(ST-7)



(ST-8)



Als Silberhalogenidemulsionen können übliche Silberchlorid-, -bromid oder -jodidemulsionen verwendet werden oder Mischungen hiervon wie Silberchlorobromid- und Silberchloriodidemulsionen, worin die Silberhalogenide alle bekannten Kristallformen aufweisen können. Der Verwendung von Silberchloridemulsionen kommt im erfindungsgemässen Material besondere Bedeutung zu. Die Herstellung solcher Emulsionen sowie deren Sensibilisierung sind in RESEARCH DISCLOSURE, November 1989, Nr. 307,105 beschrieben. Diese Publikation erwähnt ferner eine Reihe von Bindemitteln für die genannten Emulsionen, welche auch in den erfindungsgemässen Materialien Anwendung finden können. Dasselbe gilt für die in der Publikation genannten Träger.


Die Silberhalogenidemulsion, welche zur Durchführung dieser Erfindung verwendbar ist, kann für alle gewünschten Wellenlängen sensibilisiert werden mit Hilfe von Sensibilisierungspigmenten. Es können hierfür Cyanin-Pigmente, Merocyanin-Pigmente, holopolare Pigmente, Hemicyanin-Pigmente, Styryl-Pigmente oder Hemioxanol-Pigmente verwendet werden.

In dem photosensitiven Material können wasserlösliche Farbstoffe enthalten sein, um beispielsweise die Klarheit zu verbessern, indem sie die Strahlenschädigung verhindern. Es können hierfür Oxonol-Farbstoffe, Hemioxanol-Farbstoffe, Styryl-Farbstoffe, Merocyanin-Farbstoffe, Cyanin-Farbstoffe, Anthrachinon-Farbstoffe und Azo-Farbstoffe verwendet werden.

Es können mit dem erfindungsgemässen Material auch weitere Materialien wie beispielsweise in JP-A-87/215,272, 92/9,035, 92/21,840 und EP-A-429,240 beschrieben verwendet werden.

Gegenstand vorliegender Erfindung sind auch Verbindungen der Formel

(1a)



worin  $R_1$  unabhängig voneinander einen Rest der Formel  $-\text{CH}_2\text{-CH}(\text{OR}_x)\text{R}_y$  oder  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{CH}_2\text{OR}_z$  bedeuten, wobei

$R_x$   $-\text{COR}_e$ ,  $-\text{COOR}_w$  oder  $-\text{SiR}_p\text{R}_q\text{R}_r$ ,

$R_y$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl oder Phenyl- $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl,

$R_z$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl, Phenyl- $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl,  $-\text{COR}_e$  oder durch Sauerstoff unterbrochenes  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{24}$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Hydroxyalkyl,


$R_e$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl oder Phenyl,

$R_w$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl und

$R_p$ ,  $R_q$  und  $R_r$  unabhängig voneinander  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ -Alkyl oder Phenyl bedeuten; oder

die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander eine Gruppe G-II bedeuten,



wobei II eine Gruppe der Formel



ist und

G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:

$-(\text{CH}_2)_q-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{-O-}$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{-O-R}_{26}-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{-CO-X-(CH}_2)_r-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{-CO-X-(CH}_2)_r\text{-O-}$ ,



$-\text{CH}_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_2\text{-Y-(CH}_2)_q-$ ,

worin  $q$  und  $r$  unabhängig voneinander 1-4 und  $p$  0-50 sind,

$R_{26}$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{12}$ -Alkyl, Cyclohexyl oder Phenyl bedeutet,

$R_{27}$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{12}$ -Alkyl,  $\text{C}_5$ - $\text{C}_8$ -Cycloalkyl, Phenyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{13}$ -Alkoxy-methyl,  $\text{C}_6$ - $\text{C}_9$ -Cycloalkoxy-methyl oder Phenoxy-methyl bedeutet,

$R_{28}$  eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,

$R_{29}$  Wasserstoff oder Methyl ist,

$X$   $-\text{O-}$  oder  $-\text{NR}_{23}-$  bedeutet, worin  $R_{23}$  Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{12}$ -Alkyl oder eine Gruppe  $-(\text{CH}_2)_3\text{-G-II}$  oder  $-(\text{CH}_2)_3\text{-O-G-II}$  bedeutet,

$Y$   $-\text{O-}$  oder  $-\text{NH-}$  bedeutet,

$R_{20}$ ,  $R_{21}$  und  $R_{22}$  unabhängig voneinander  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl oder  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkoxy bedeuten.

Weiter bevorzugte Verbindungen sind solche, wie sie bei der Beschreibung des fotografischen Materials erwähnt sind.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung weiter.

5

#### Beispiel 1:

10

Auf ein mit Polyethylen beschichtetes Trägermaterial wird zuerst eine Gelatineschicht aufgetragen, die Silberbromid, einen Magentakuppler und einen Stabilisator enthält, dann eine Gelatineschicht, die den UV-Absorber der Formel (1) enthält (Deckschicht).

Die Gelatineschichten enthalten folgende Komponenten (je  $m^2$  Trägermaterial):

15

Komponente	AgBr-Schicht	Deckschicht
Gelatine	5.15 g	1.2 g
Härtungsmittel	300 mg	40 mg
Netzmittel	85 mg	100 mg
Silberbromid	520 mg*	--
	260 mg**	--
Isononylphosphat	A	510 mg
Magentakuppler	0.535 mM	--
UV-Absorber	--	300 mg
Stabilisator	B	--

35

\* bei Verwendung von 4-Äquivalentkupplern, \*\* bei Verwendung von 2-Äquivalentkupplern

40

A (Oelmenge) = 50 % der Magentakuppler-Menge,

B (Stabilisatormenge) = 35 % der Magentakuppler-Menge

45

Als Härter wird 2,4-Dichlor-6-hydroxytriazin verwendet, als Netzmittel das Natriumsalz der Diisobutylphthalinsulfonsäure.

Die Mengen von Magentakuppler und Stabilisator sind in Tabelle 2 angegeben. Auf die so erhaltenen Proben wird jeweils ein Stufenkeil mit einem Dichteunterschied von 0,15 logE pro Stufe aufbelichtet und anschliessend gemäss den Vorschriften des Herstellers im Verarbeitungsprozess E+2 der Firma Kodak für Negativ-Farbpapiere verarbeitet.

50

Nach Belichtung und Verarbeitung wird die Remissionsdichte im grün für die Magentastufe mit einer Dichte zwischen 0,9 und 1,1 des Keils gemessen. Dann wird der Keil in einem Atlas-Belichtungsgerät mit total 45  $\text{kJ/cm}^2$  belichtet und erneut die Remissionsdichte gemessen.

Der Farbstoffverlust ( $-\Delta D$ ) in % ist in Tabelle 2 angegeben.

55

Tabelle 2

Probe Nr.	Magentakuppler (mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	- ΔD
1	M-1 (329)	ST-4 (118)	(3)	35
2	M-2 (417)	ST-8 (144)	(3)	29
3	M-2 (417)	ST-8 (144)	(14)	28
4	M-3 (394)	ST-5 (128)	(3)	29
5	M-3 (394)	ST-5 (128)	(14)	28
6	M-4 (485)	ST-1 (171)	(3)	22
7	M-4 (485)	ST-1 (171)	(14)	19
8	M-4 (485)	ST-2 (171)	(3)	29
9	M-4 (485)	ST-2 (175)	(14)	28
10	M-4 (485)	ST-4 (171)	(3)	20
11	M-4 (485)	ST-4 (171)	(14)	18
12	M-1 (329)	ST-7 (118)	(3)	39
13	M-1 (329)	ST-7 (118)	(14)	40
14	M-1 (329)	ST-6 (118)	(3)	65
15	M-1 (329)	ST-6 (118)	(14)	65
16	M-5 (306)	ST-4 (107)	(3)	15
17	M-5 (306)	ST-4 (107)	(14)	16
18	M-5 (306)	ST-4 (107)	(15)	15
19	M-5 (306)	ST-1 (107)	(3)	17
20	M-5 (306)	ST-1 (107)	(14)	17
21	M-1 (329)	ST-4 (118)	(14)	36
22	M-1 (329)	ST-4 (118)	(15)	35
23	M-1 (329)	ST-4 (118)	-	47

Tabelle 2 (Fortsetzung)

Probe Nr.	Magentakuppler (mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	- $\Delta D$
24	M-2 (417)	ST-8 (144)	-	68
25	M-3 (394)	ST-5 (128)	-	56
26	M-4 (485)	ST-1 (170)	-	71
27	M-4 (485)	ST-2 (171)	-	59
28	M-4 (485)	ST-4 (107)	-	60
29	M-1 (329)	ST-7 (118)	-	55
30	M-1 (329)	ST-6 (118)	-	83
31	M-5 (306)	ST-4 (107)	-	34
32	M-5 (306)	ST-1 (107)	-	37

**Beispiel 2:**

Wiederholt man Beispiel 1, nimmt aber 150 mg UV-Absorber sowie 150 mg Hydroxybentriazol, so erhält man die in Tabelle 3 angegebenen Werte für den Farbstoffverlust ( $-\Delta D$ ) in %.

Tabelle 3

Probe Nr.	Magentakuppler (mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	- ΔD
33	M-1 (329)	ST-4 (118)	-	47
34	M-1 (329)	ST-4 (118)	(3) } HBT-1	38
35	M-1 (329)	ST-4 (118)	(14) } HBT-1	37
36	M-5 (306)	ST-4 (118)	-	34
37	M-5 (306)	ST-4 (108)	(3) } HBT-1	17
38	M-5 (306)	ST-4 (118)	(14) } HBT-1	18
39	M-5 (306)	ST-4 (118)	(3) } HBT-2	16
40	M-5 (306)	ST-4 (118)	(14) } HBT-2	16
41	M-5 (306)	ST-1 (171)	-	37
42	M-5 (306)	ST-1 (171)	(3) } HBT-1	19
43	M-5 (306)	ST-1 (171)	(3) } HBT-2	19

Beispiel 3:

Wiederholt man Beispiel 1, nimmt aber je 150 mg von zwei UV-Absorbern so erhält man die in Tabelle 4 angegebenen Werte für den Farbstoffverlust (-ΔD) in %.

Tabelle 4

Probe Nr.	Magentakuppler (mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	- ΔD
44	M-5 (306)	ST-4 (171)	-	37
45	M-5 (306)	ST-1 (171)	(3) } (14)	16

Beispiel 4:

Wiederholt man Beispiel 1, nimmt aber je 100 mg von drei UV-Absorbern so erhält man die in Tabelle 5 angegebenen Werte für den Farbstoffverlust (-ΔD) in %.

Tabelle 5

Probe Nr.	Magentakuppler (mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	- $\Delta D$
46	M-5 (306)	ST-1 (171)	-	37
47	M-5 (306)	ST-1 (171)	(3) (14) (15)}	17

In den Proben, die einen erfindungsgemässen UV-Absorber enthalten, wird eine geringere Abnahme der Magentadichte festgestellt.

Beispiel 5:

Es wird wie in Beispiel 1 vorgegangen, jedoch ohne Stabilisator und unter Verwendung eines Cyankupplers. Die Zusammensetzung der Gelatineschichten (pro m<sup>2</sup>) ist folgende:

Komponente	AgBr-Schicht	Deckschicht
Gelatine	5.15 g	1.2 g
Härter	300 mg	40 mg
Netzmittel	170 mg	100 mg
Silberbromid	260 mg	--
Trikresylphosphat	A	510 mg
Cyankuppler	0.535 mM	--
UV-Absorber	--	300 mg

A (Oelmenge) = 1,5 x Cyankupplermenge

A (Oelmenge) = 1,5 x Cyankupplermenge

Die Mengen am Cyankuppler sind in Tabelle 6 angegeben:

Nach Belichtung und Verarbeitung wie in Beispiel 1 beschrieben, wird die Remissionsdichte im Rot für die Cyanstufe mit einer Dichte zwischen 0,9 und 1,1 des Keils gemessen. Dann wird der Keil in einem Atlas-Belichtungsgerät mit total 45 KJ/cm<sup>2</sup> belichtet und erneut die Remissionsdichte gemessen. Der Farbstoffverlust (- $\Delta D$ ) in % ist in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6

Probe Nr.	Cyankuppler	(mg)	UV-Absorber Nr.	-ΔD (%)
48	E-1	(264)	(3)	16
49	E-2	(272)	(3)	23
50	E-3	(272)	(3)	22
51	E-5	(358)	(3)	31
52	E-6	(331)	(3)	32
53	E-1	(264)	(14)	16
54	E-3	(272)	(14)	21
55	E-5	(358)	(14)	30
56	E-2	(272)	(14)	23
57	E-6	(331)	(14)	33
58	E-1	(264)	-	28
59	E-2	(272)	-	31
60	E-3	(272)	-	28
61	E-5	(358)	-	54
62	E-6	(331)	-	50

In den Proben, die einen erfindungsgemässen UV-Absorber enthalten, ist eine geringere Abnahme in der Dichte des Cyanfarbstoffs festzustellen.

#### Beispiel 6:

Auf ein mit Polyethylen beschichtetes Trägermaterial wird eine Gelatineschicht aufgetragen, die Silberbromid, einen Cyankuppler und einen UV-Absorber der Formel (1) enthält.

Die Gelatineschicht enthält folgende Komponenten (je m<sup>2</sup> Trägermaterial).

Komponente	AgBr-Schicht
Gelatine	5,15 g
Härtungsmittel	300 mg
Netzmittel (anionisch)	170 mg
Silberbromid	260 mg
Trikresylphosphat	A
Cyankuppler	0,535 mM
UV-Absorber	siehe Tabelle Y

A (Oelmenge) = 1,5 Cyankuppler

Nach Belichtung und Verarbeitung wie in Beispiel 1 beschrieben, wird die Remissionsdichte im rot für die Cyanstufe mit einer Dichte zwischen 0,9 und 1,1 des Keils gemessen. Dann wird der Keil in einem Atlas-Belichtungsgerät mit 30 kJ/cm<sup>2</sup> belichtet und erneut die Remissionsdichte gemessen. Der Farbstoffverlust (-ΔD) in % ist in Tabelle 7 angegeben.

Komponente	AgBr-Schicht
Gelatine	5,15 g
Härtungsmittel	300 mg
Netzmittel (anionisch)	170 mg
Silberbromid	260 mg
Trikresylphosphat	A
Cyankuppler	0,535 mM
UV-Absorber	siehe Tabelle Y

#### Beispiel 7:

Es wird wie in Beispiel 1 vorgegangen, jedoch ohne Stabilisator und unter Verwendung eines Gelbkupplers. Die Zusammensetzung der Gelatineschichten (pro m<sup>2</sup>) ist folgende:

Komponente	AgBr-Schicht	Deckschicht
Gelatine	5,15 g	1,2 g
Härtungsmittel	300 mg	40 mg
Netzmittel (anionisch)	340 mg	100 mg
Silberbromid	520 mg	--
Trikresylphosphat	A	510 mg
Gelbkuppler	1,07 mM	--
UV-Absorber	--	300 mg

A (Oelmenge) = 33 % der Gelbkuppler-Menge

Die Menge an Gelbkuppler ist in Tabelle 4 angegeben.

Nach Belichtung und Verarbeitung wie in Beispiel 1 beschrieben, wird die Remissionsdichte im Blau für die Gelbstufe mit einer Dichte zwischen 0,9 und 1,1 des Keils gemessen. Dann wird der Keil in einem Atlas-Belichtungsgerät mit total 30 KJ/cm<sup>2</sup> belichtet und erneut die Remissionsdichte gemessen. Der Farbstoffverlust (-ΔD) in % ist in Tabelle 8 angegeben.

Tabelle 8

	Probe Nr.	Gelbkuppler	(mg)	UV-Absorber Nr.	-ΔD (%)
5	69	Y-1	(819)	(3)	21
	70	Y-2	(859)	(3)	14
	71	Y-3	(973)	(3)	16
10	72	Y-4	(812)	(3)	22
	73	Y-6	(813)	(3)	26
	74	Y-8	(927)	(3)	24
15	75	Y-1	(819)	(14)	21
	76	Y-2	(859)	(14)	14
	77	Y-3	(873)	(14)	17
20	78	Y-4	(812)	(4)	27
	79	Y-6	(813)	(4)	26
	80	Y-8	(927)	(14)	25
25	81	Y-8	(927)	(15)	26
	82	Y-1	(819)	-	46
	83	Y-2	(859)	-	33
30	84	Y-3	(973)	-	50
	85	Y-4	(812)	-	43
	86	Y-6	(813)	-	48
	87	Y-8	(927)	-	62

35 In den Proben, die einen erfindungsgemässen UV-Absorber enthalten, ist eine geringere Abnahme in der Gelbfarbstoffdichte festzustellen.

Beispiel 8:

40 Es wird wie in Beispiel 1 vorgegangen.

Die Mengen an Magentakuppler und Stabilisator sind in Tabelle 9 angegeben.

Es wird die Remissionsdichte im Blau für die Vergilbung gemessen. Dann wird der Keil in einem Atlas-Belichtungsgerät mit total 30 KJ/cm<sup>2</sup> belichtet, erneut die Remissionsdichte (in Blau) gemessen und die Gelbfarbstoffzunahme (- $\Delta D_B$ ) berechnet. Die Vergilbung ist in Tabelle 9 angegeben.

45

50

55


Tabelle 9

Probe Nr.	Magentakuppler (mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	-ΔD (%)
88	M-1 (329)	ST-4 (118)	(3)	3
89	M-1 (329)	ST-4 (118)	(14)	22
90	M-1 (329)	ST-4 (118)	-	38
91	M-1 (329)	ST-7 (118)	(3)	14
92	M-1 (329)	ST-7 (118)	(14)	14
93	M-1 (329)	ST-7 (118)	-	32
94	M-1 (329)	ST-8 (118)	(3)	10
95	M-1 (329)	ST-8 (118)	-	20
96	M-2 (417)	ST-8 (144)	(3)	18
97	M-2 (417)	ST-8 (144)	-	24
98	M-3 (394)	ST-5 (128)	(3)	13
99	M-3 (394)	ST-5 (128)	(14)	12
100	M-3 (394)	ST-5 (128)	-	25
101	M-4 (485)	ST-1 (171)	(3)	21
102	M-4 (485)	ST-1 (171)	-	29
103	M-4 (485)	ST-2 (171)	(3)	10
104	M-4 (485)	ST-2 (171)	(14)	11
105	M-4 (485)	ST-2 (171)	-	14
106	M-4 (485)	ST-4 (107)	(3)	22
107	M-4 (485)	ST-4 (107)	-	26

In den Proben, die einen erfindungsgemässen UV-Absorber enthalten, ist eine geringere Vergilbung festzustellen.

#### Beispiel 9:

Wiederholt man Beispiel 8 gibt aber zusätzlich einen Stabilisator der folgenden Formel zu



so erhält man die in Tabelle 10 angegebenen Werte für den Farbstoffverlust (-ΔD) in %.

Tabelle 10

Probe Nr.	Gelbkuppler	(mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	-ΔD (%)
108	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	-	23
109	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	(3)	8
110	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	(14)	8
111	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	(15)	9

Beispiel 10:

Wiederholt man Beispiel 9 verwendet aber einen UV-Absorber (150 mg) zusammen mit einem Hydroxybenztriazol (150 mg), so erhält man die in Tabelle 11 angegebenen Werte für den Farbstoffverlust (-ΔD) in %.

Tabelle 11

Probe Nr.	Gelbkuppler	(mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	- ΔD (%)
112	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	-	23
113	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	(3)	8
114	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	(3) HBT-10 }	8
115	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	(3) HBT-5 }	9
116	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	(3) HBT-8 }	8

Beispiel 11:

Wiederholt man wie in Beispiel 9 verwendet aber zwei UV-Absorber (je 150 mg), so erhält man die in Tabelle 12 angegebenen Werte für den Farbstoffverlust (-ΔD) in %.

Tabelle 12

Probe Nr.	Gelbkuppler	(mg)	Stabilisator (mg)	UV-Absorber Nr.	- ΔD (%)
117	Y-8	(927)	ST-Y1 (278)	-	23
118	Y-8	(927)	ST-Y4 (278)	(3) (14) }	8

Beispiel 12:

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführte Menge von UV-Absorber wird in 2 ml Essigester gelöst. 1 ml von dieser Lösung wird mit 9 ml einer wässrigen Gelatinelösung (welche 27,6 g/l Gelatine und 6,8 g/l einer 8%igen wässrigen Lösung von 4,8-Diisobutyl-naphthalen-2-sulfonsäure (Natriumsalz) als Netzmittel enthält)

gemischt. Diese Mischung wird 3 Minuten mit Ultraschall emulgiert. 7,5 ml dieser UV-Absorber Emulsion wird mit 4,5 ml einer wässrigen Härterlösung (bestehend aus 0,24 % von 2-Hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazin, Kaliumsalz) gemischt. 8 ml dieser Emulsion werden auf einen Polyesterträger (13x18 cm) gegossen. Der Guss wird 7 Tage bei Raumtemperatur gehärtet. Mit einem UV-Spektrometer werden nun Werte für die maximale Dichte im Bereich von 330-380 nm erfasst. Dann wird die Probe in einem Atlas-Belichtungsgerät mit insgesamt 60 kJ/cm<sup>2</sup> belichtet, erneut die maximale Dichte bestimmt und die Differenz (-DD in %) zwischen den entsprechenden Werten berechnet:

Tabelle 13

Probe Nr.	UV-Absorber (mg)		UV-Absorberverlust -DD (%)	
			Atlas	60 kJ/cm <sup>2</sup>
119	(3)	(27)	1	
120	(4)	(33)	0	
121	(5)	(25)	1	
122	(12)	(25)	0	
123	(7)	(34)	4	
124	(6)	(21)	2	
125	(14)	(21)	3	
126	(15)	(21)	3	
127	(16)	(21)	3	
128	(17)	(21)	3	

Beispiel 13:

Es wird ein photographisches Material mit folgendem Schichtbau hergestellt:

Schutzschicht

Rotempfindliche Schicht

Zweite Gelatinezwischen-schicht

Grünempfindliche Schicht

Erste Gelatinezwischen-schicht

Blauempfindliche Schicht

Polyethylen-Träger

Die Gelatineschichten bestehen aus folgenden Komponenten (je m<sup>2</sup> Trägermaterial):

5	<u>Blauempfindliche Schicht</u>	
	Gelbkuppler Y-2	859 mg
	Trikresylphosphat	286 mg
	Gelatine	5,15 g
	Härter	300 mg
10	Netzmittel	340 mg
	AgBr	520 mg

15	<u>Erste Gelatinezwischenschicht</u>	
	Gelatine	3,90 g
	Härter	230 mg
	Netzmittel	65 mg

25	<u>Grünempfindliche Schicht</u>	
	Magentakuppler M-5	306 mg
	Trikresylphosphat	153 mg
	Gelatine	5,15 g
	Härter	300 mg
30	Netzmittel	85 mg
	AgBr	260 mg
	Stabilisator	107 mg

35	<u>Zweite Gelatinezwischenschicht</u>	
	Gelatine	3,90 g
	Härter	230 mg
	Netzmittel	65 mg

45	<u>Rotempfindliche Schicht</u>	
	Cyankuppler E-6	331 mg
	Trikresylphosphat	496 mg
	Gelatine	5,15 g
	Härter	300 mg
50	Netzmittel	170 mg
	AgBr	260 mg

Eine Schutzschicht wird mit und ohne UV-Absorber hergestellt

	mit UV-Absorber	ohne UV-Absorber
Gelatine	1,2 g	2,4 g
UV-Absorber	300 mg	---
Trikresylphosphat	510 mg	---
Härtungsmittel	40 mg	80 mg
Netzmittel	100 mg	200 mg

Probe Nr.	UV-Absorber
85	-
86	(3)
87	(4)

Als Härter und Netzmittel werden die entsprechenden Verbindungen gemäss Beispiel 1 verwendet.

Auf die 3 Proben 75-77 werden (mit blauem, grünem bzw. rotem Licht) jeweils drei Stufenkeile mit einem Dichteunterschied von 0,15 kJ pro Stufe aufbelichtet.

Anschliessend wird gemäss Verarbeitungsprozess EP2 (Kodak) für Negativ-Farbpapiere verfahren.

Nach Belichtung und Verarbeitung werden die Remissionsdichten im Rot für die Cyanstufe, im Grün für die Magentastufe und im Blau für die Gelbstufe bei einer Dichte zwischen 0,9 und 1,1 der Keile gemessen. Dann werden die Keile in einem Atlas-Belichtungsgerät mit insgesamt 15 kJ/cm<sup>2</sup> belichtet und es werden erneut die Remissionsdichten gemessen.

Auch bei dem Magentakeil wird die Remissionsdichte vor und nach der Belichtung im Blau für die Vergilbung gemessen.

Die Anwesenheit der UV-Absorber reduziert den Farbstoffdichteverlust des Cyan-, Magenta- und Gelbbildfarbstoffs sowie die Vergilbung.

#### Beispiel 14:

Es wird ein photographisches Material mit folgendem Schichtbau hergestellt:

oberste Schicht

Rotempfindliche Schicht

Zweite Gelatinezwischen-schicht

Grünempfindliche Schicht

Erste Gelatinezwischen-schicht

Blauempfindliche Schicht

Polyethylen-Träger

Die Gelatineschichten bestehen aus folgenden Komponenten (je m<sup>2</sup> Trägermaterial):

#### Blauempfindliche Schicht

$\alpha$ -(3-Benzyl-4-ethoxyhydantoin-1-yl)- $\alpha$ -pivaloyl-2-chloro-5-[ $\alpha$ -(2,4-di-t-amyloxy)butanamido]acetanilid (400 mg)

$\alpha$ -(1-Butyl-phenylurazol-4-yl)- $\alpha$ -pivaloyl-5-(3-dodecan-sulfonyl-2-methylpropanamido)-2-methoxyacetamid (400 mg)

Dibutylphthalat (130 mg)

Dinonylphthalat (130 mg)

Gelatine (1200 mg)

1,5-Dioxa-3-ethyl-3-[ $\beta$ -(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionyloxymethyl]-8,10-diphenyl-9-thia-[5,5]spiro undecan (150 mg)

Bis(1-acryloyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)2,2-bis-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl)malonate (150 mg)

3,5-Di-t-butyl-4-hydroxy-(2,4-di-t-amylphenyl)-benzoate (150 mg)

5 Poly(N-t-butylacrylamid) (50 mg)

blauempfindliche Silberchlorobromid-emulsion (240 mg)

#### Erste Gelatinezwischen-schicht

10 Gelatine (1000 mg)

2,5-Di-t-octylhydrochinon (100 mg)

5-[2,5-Dihydroxy-4-(4-hexyloxycarbonyl-1,1-dimethylbutyl)-phenyl]-5-methylhexansäurehexylester (100 mg)

Dibutylphthalat (200 mg)

Diisodecylphthalat (200 mg)

15

#### Grünempfindliche Schicht

7-Chloro-2-[2-[2-(2,4-di-t-amylphenoxy) octanamido]-1-methylethyl]-6-methyl-1H-pyrazolo[1,5-b] [1,2,4] triazol (100 mg)

20 6-t-Butyl-7-chloro-3-(3-dodecansulfonylpropyl)-1H-pyrazolo[5,1-o][1,2,4]triazol (100 mg)

Dibutylphthalat (100 mg)

Dikresylphosphat (100 mg)

Trioctylphosphat (100 mg)

Gelatine (1400 mg)

25 3,3,3',3'-Tetramethyl-5,5',6,6'-tetrapropoxy-1,1'-spirobiindane (100 mg)

4-(i-Tridecyloxyphenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide (100 mg)

4,4'-Butyriden-bis(3-methyl-6-t-butylphenol) (50 mg)

2,2'-Isobutyriden-bis(4,6-dimethylphenol) (10 mg)

3,5-Dichloro-4-(hexadecyloxycarbonyloxy)ethylbenzoat (20 mg)

30 3,5-Bis[3-(2,4-di-t-amylphenoxy)propylcarbonyl]natriumbenzolsulfonat (20 mg)

grünempfindliche Silberchlorobromid-emulsion (150 mg)

#### Zweite Gelatinezwischen-schicht

35 Gelatine (1000 mg)

5-Chloro-2-(3,5-di-t-butyl-2-hydroxyphenyl)benz-1,2,3-triazol (200 mg)

2-(3-Dodecyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)benz-1,2,3-triazol (200 mg)

Trinonylphosphat (300 mg)

2,5-Di-t-octylhydrochinon (50 mg)

40 5-[2,5-Dihydroxy-4-(4-hexyloxycarbonyl-1,1-dimethylbutyl)-phenyl]-5-methylhexansäurehexylester (50 mg)

#### Rotempfindliche Schicht

2-[ $\alpha$ -(2,4-Di-t-amylphenoxy)butanamido]-4,6-di-chloro-5-ethylphenol (150 mg)

45 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-hexadecanamidophenol (150 mg)

4-Chloro-2-(1,2,3,4,5-pentafluorobenzamido)-5-[2-(2,4-di-t-amylphenoxy)-3-methylbutanamido]phenol (100 mg)

Diocetylphthalat (100 mg)

Dicyclohexylphthalat (100 mg)

50 Gelatine (1200 mg)

5-Chloro-2-(3,5-di-t-butyl-2-hydroxyphenyl) benz-1,2,3-triazol (100 mg)

2-(3-Dodecyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)benz-1,2,3-triazol(100 mg)

3,5-Di-t-butyl-4-hydroxy-(2,4-di-t-amylphenyl)-benzoate (50 mg)

Poly (N-t-butylacrylamid) (300 mg)

55 N,N-Diethyl-2,4-di-t-amylphenoxyacetamid (100 mg)

2,5-Di-t-octylhydrochinon (50 mg)

rotempfindliche Silberchlorobromid-emulsion (200 mg)

Die oberste Schicht wird mit und ohne UV-Absorber hergestellt mit UV-Absorber.

2,5-Di-*t*-octylhydrochinon (20 mg)

5-[2,5-Dihydroxy-4-(4-hexyloxy-carbonyl-1,1-dimethylbutyl)-phenyl]-5-methylhexansäurehexylester (20 mg)

Gelatine (400 mg)

Trinonylphosphat (120 mg)

5 UV-Absorber Verb. Nr. (4) (200 mg)

ohne UV-Absorber:

Gelatine (800 mg)

Als Härter wird 2,4-Dichlor-6-hydroxytriazin verwendet, als Netzmittel das Natriumsalz der Diisobutyl-naphthalinsulfonsäure.

10 Auf die 2 Proben werden (mit blauem, grünem bzw. rotem Licht) jeweils drei Stufenkeile mit einem Dichteunterschied von 0,15 kJ pro Stufe aufbelichtet.

Anschließend wird gemäß Verarbeitungsprozess RA-4 (Kodak) für Farbpapiere verfahren.

Nach Belichtung und Verarbeitung werden die Remissionsdichten im Rot für die Cyanstufe, im Grün für die Magentastufe und im Blau für die Gelbstufe bei einer Dichte zwischen 0,9 und 1,1 der Keile gemessen. Dann werden die Keile in einem Atlas-Belichtungsgerät mit insgesamt 15 kJ/cm<sup>2</sup> belichtet und es werden erneut die Remissionsdichten gemessen.

15 Auch bei dem Magenta-keil wird die Remissionsdichte vor und nach der Belichtung im Blau für die Vergilbung gemessen.

20 Die Anwesenheit der UV-Absorber reduziert den Farbstoffdichteverlust des Cyan-, Magenta- und Gelbbildfarbstoffs.

Beispiel 15: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(*n*-butoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin

25 Eine Mischung von 20,0 g (49,3 mmol) 2,4,6-Tris-(2,4-dihydroxy-phenyl)-1,3,5-triazin, 14,7 g (79,0 mmol) 2-Ethylhexylglycidylether, 10,3 g (79,0 mmol) *n*-Butylglycidylether, 1,8 g (4,9 mmol) Ethyltriphenylphosphoniumbromid wird in 100 ml Mesitylen bei 150°C während 20 Stunden erhitzt, währenddessen wird die gelbe Suspension eine klare Lösung. Das Lösungsmittel wird entfernt (Rotavapor) und das Rohprodukt wird in 50 ml warmen Ethylacetat gelöst und auf einen Glasbüchnerfilter (Ø=5 cm) enthaltend eine Schicht Kieselgel 60 (230-400 mesh) gegeben. Nach dem Eluieren mit 1000 ml Ethylacetat wird das Lösungsmittel entfernt und der Rückstand getrocknet bei 120°C/0,01 mm/3 Stunden. Man erhält 40,0 g (92 % Ausbeute) einer Mischung von 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(*n*-butoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin als ein hellgelbes Harz.

35	Analyse:	C <sub>48</sub> H <sub>69</sub> N <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	Ber.:	C 65,51	H 7,90	N 4,77%
		(880,09)	Gef.:	C 65,07	H 8,05	N 4,43%

40 Eine Probe dieser Mischung wird in Ethylacetat umkristallisiert, wobei man einen hellgelben Feststoff erhält Smp. 75-78°C. Das Dünnschichtchromatogramm (Kieselgel, CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>-Methanol 95:5) zeigt, dass alle Komponenten der Ursprungsmischung auskristallisiert sind.

45	Analyse:	C <sub>48</sub> H <sub>69</sub> N <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	Ber.:	C 65,51	H 7,90	N 4,77%
		(880,09)	Gef.:	C 65,35	H 7,88	N 4,61%

Beispiel 16: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-*n*-butoxy-2'-acetoxy-propoxy-phenyl)-1,3,5-triazin

50 Zu einer Suspension von 4,0 g (5,0 mmol) 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-*n*-butoxy-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin und 1,8 g (20 mmol) Acetylchlorid in 50 ml Toluol werden bei 50°C 3 Tropfen Pyridin zugegeben. Die Mischung wird bei 60°C während 3 Stunden erhitzt; es entweicht HCl. Nach dem Entfernen des Lösungsmittels und des überschüssigen Acetylchlorids (Rotavapor) wird das Rohprodukt in 300 ml Ethylacetat gelöst und durch eine dünne Schicht (1 cm) Kieselgel 60 (230-400 mesh) filtriert. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels erhält man 4,5 g (97 % Ausbeute) 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-*n*-butoxy-2'-acetoxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin als gelbes halbkristallines Harz.

Analyse:	C <sub>46</sub> H <sub>63</sub> O <sub>15</sub> N <sub>3</sub>	Ber.:	C 62,53	H 6,89	N 4,56%
	(922,04)	Gef.:	C 62,25	H 6,91	N 4,37%

5

**Beispiel 17: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-n-butoxy-2'-valeroyloxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin**

Eine Mischung von 6,0 g (7,5 mmol) 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-n-butoxy-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin, 3,2 g (26,5 mmol) Valeroylchlorid und 5 Tropfen Pyridin in 50 ml Toluol wird bei 90°C während 5 Stunden erhitzt. Das Lösungsmittel wird entfernt (Rotavapor) und das Rohprodukt (9,3 g) wird einer Säulen-

Analyse:	C <sub>57</sub> H <sub>81</sub> O <sub>15</sub> N <sub>3</sub>	Ber.:	C 65,31	H 7,79	N 4,01 %
	(1048,21)	Gef.:	C 65,10	H 7,92	N 3,83 %

**Beispiel 18: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(n-butoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin**

Eine Mischung von 10,0 g (24,7 mmol) 2,4,6-Tris-(2,4-dihydroxy-phenyl)-1,3,5-triazin, 2,80 g (27,4 mmol) Ethylglycidylether, 3,50 g (26,8 mmol) n-Butylglycidylether, 5,10 g (27,3 mmol) (2-Ethylhexyl)-glycidylether und 0,9 g (2,4 mmol) Ethyltriphenylphosphoniumbromid in 100 ml Mesitylen wird bei 140°C unter Rühren während 24 Stunden erhitzt; die gelbe Suspension wird eine klare gelbe Lösung. Das Lösungsmittel wird entfernt (Rotavapor) und das Rohprodukt wird in 50 ml warmen Ethylacetat gelöst. Diese Lösung wird auf eine Glasbüchnerfilter (Ø = 8 cm) enthaltend eine dünne Schicht (3 cm) Kieselgel 60 (230-400 mesh) gegeben und mit 1500 ml Ethylacetat eluiert. Das Filtrat wird eingeeengt, der Rückstand bei 130°C/0,1 mm/3 Stunden getrocknet; man erhält 15,6 g (76,7 % Ausbeute) einer Mischung von 2,4,6-tris-[2-hydroxy-4-(3'-(n-butoxy)- oder -3'-(ethoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl] 1,3,5-triazin als ein zähes gelbes Harz.

Analyse:	C <sub>44</sub> H <sub>61</sub> N <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	Ber.:	C 64,14	H 7,46	N 5,10%
	(823,99)	Gef.:	C 64,07	H 7,64	N 4,96%

35

**Beispiel 19: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(n-butoxy)- oder -3'-(ethoxy)- oder -3'-(isopropoxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin**

Eine Mischung von 10,0 g (24,7 mmol) 2,4,6-Tris-(2,4-dihydroxy-phenyl)- 1,3,5-triazin, 2,80 g (27,4 mmol) Ethylglycidylether, 3,20 g (27,5 mmol) Glycidylisopropylether, 3,5 g (26,8 mmol) n-Butylglycidylether und 0,9 g (2,4 mmol) Ethyltriphenylphosphoniumbromid in 100 ml Mesitylen wird bei 140°C unter Rühren während 24 Stunden erhitzt. Die anfänglich gelbe Suspension wird eine klare gelbe Lösung. Mesitylen wird entfernt (Rotavapor) und das Rohprodukt wird in 50 ml warmen Ethylacetat gelöst. Diese Lösung wird auf einen Glasbüchnerfilter (Ø=8 cm) enthaltend eine dünne Schicht (3 cm) Kieselgel 60 (230-400 mesh) gegeben. Nach dem Eluieren mit 1500 ml Ethylacetat wird das Filtrat eingedampft und der Rückstand wird bei 130°C/0,1 mm/3 Stunden getrocknet. Man erhält 15,5 g (83,5 % Ausbeute) einer Mischung von 2,4,6-tris-[2-hydroxy-4-(3'-(n-butoxy)- oder -3'-(ethoxy)- oder -3'-(isopropoxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]- 1,3,5-triazin als ein zähes dunkelgelbes Harz.

Analyse:	C <sub>39</sub> H <sub>51</sub> N <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	Ber.:	C 62,14	H 6,82	N 5,57%
	(753,85)	Gef.:	C 62,14	H 7,03	N 5,32%

**Beispiel 20: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-allyloxy- oder -3'-n-butyloxy-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin**

Eine Mischung von 10,0 g (24,7 mmol) 2,4,6-Tris-(2,4-dihydroxy-phenyl)- 1,3,5-triazin, 5,14 g (39,5 mmol)

n-Butylglycidylether, 4,51 g (39,5 mmol) Allylglycidylether und 0,9 g (2,4 mmol) Ethyltriphenylphosphoniumbromid in 100 ml Mesitylen wird unter Rühren bei 140°C während 24 Stunden erhitzt. Die anfänglich gelbe Suspension wird eine klare gelbe Lösung. Das Lösungsmittel wird entfernt (Rotavapor) und das Rohprodukt wird in 50 ml warmen Ethylacetat gelöst. Diese Lösung wird auf einen Glasbüchnerfilter ( $\varnothing = 8$  cm) enthaltend eine dünne Schicht (3 cm) Kieselgel 60 (230-400 mesh) gegeben. Nach dem Eluieren mit 1500 ml Ethylacetat wird das Filtrat eingedampft und der Rückstand wird bei 130°C/0,1 mm/3 Stunden getrocknet. Man erhält 12,6 g (66,2 % Ausbeute) einer Mischung von 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-allyloxy- oder -3'-n-butyloxy-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin als ein zähes gelbes Harz.

Analyse:	$C_{40,5}H_{51}N_3O_{12}$ (771,87)	Ber.:	C 63,02	H 6,66	N 5,44%
		Gef.:	C 62,84	H 6,73	N 5,38%

**Beispiel 21: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(ethyloxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin**

Eine Mischung von 10,0 g (23,7 mmol) 2,4,6-Tris-(2,4-dihydroxy-phenyl)-1,3,5-triazin, 7,40 g (39,7 mmol) (2-Ethylhexyl)-glycidylether, 4,0 g (39,5 mmol) Ethylglycidylether und 0,9 g (2,4 mmol) Ethyltriphenylphosphoniumbromid in 100 ml Mesitylen wird bei 140°C unter Rühren während 24 Stunden erhitzt. Die anfänglich gelbe Suspension wird eine klare gelbe Lösung. Mesitylen wird entfernt (Rotavapor). Das Rohprodukt, gelöst in 50 ml Ethylacetat wird auf einen Glasbüchnerfilter ( $\varnothing = 8$  cm) enthaltend eine dünne Schicht (2 cm) Kieselgel 60 (230-400 mesh) gegeben. Nach dem Eluieren mit 1000 ml Ethylacetat wird das Filtrat eingedampft und der Rückstand bei 130°C/0,1 mm/3 Stunden getrocknet. Man erhält 16,2 g (78,4 % Ausbeute) einer Mischung von 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(ethyloxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin als ein zähes gelbes Harz.

Analyse:	$C_{45}H_{63}N_3O_{12}$ (838,02)	Ber.:	C 64,50	H 7,58	N 5,01%
		Gef.:	C 64,75	H 7,81	N 4,76%

**Beispiel 22: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(tert-butoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin**

Eine Mischung von 10,0 g (24,7 mmol) 2,4,6-Tris-(2,4-dihydroxy-phenyl)-1,3,5-triazin, 7,35 g (39,5 mmol) (2-Ethylhexyl)-glycidylether, 5,14 g (39,5 mmol) tert-Butylglycidylether und 0,9 g (2,4 mmol) Ethyltriphenylphosphoniumbromid in 100 ml Mesitylen wird bei 140°C unter Rühren während 24 Stunden erhitzt; die anfänglich gelbe Suspension wird eine klare gelbe Lösung. Das Lösungsmittel wird entfernt (Rotavapor). Das Rohprodukt wird in 50 ml warmen Ethylacetat gelöst und auf einen Glasbüchnerfilter ( $\varnothing = 8$  cm) enthaltend eine dünne Schicht ( $h = 3$  cm) Kieselgel 60 (230-400 mesh) gegeben. Das Produkt wird mit 1000 ml Ethylacetat eluiert. Nach Entfernen des Lösungsmittels und Trocknung des Rückstandes bei 130°C/0,1 mm/3 Stunden erhält man 17,6 g (81,0 % Ausbeute) einer Mischung von 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(tert-butoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin als ein zähes braunes Harz.

Analyse:	$C_{48}H_{69}N_3O_{12}$ (880,09)	Ber.:	C 65,51	H 7,90	N 4,77%
		Gef.:	C 65,25	H 8,07	N 4,58%

**Beispiel 23: 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(n-butoxy)- oder -3'-(tert-butoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin**

Eine Mischung von 10,0 g (24,7 mmol) 2,4,6-Tris-(2,4-dihydroxy-phenyl)-1,3,5-triazin, 3,53 g (27,1 mmol) n-Butylglycidylether, 3,53 g (27,1 mmol) tert-Butylglycidylether, 5,10 g (27,3 mmol) (2-Ethylhexyl)-glycidylether und 0,9 g (2,4 mmol) Ethyltriphenylphosphoniumbromid in 100 ml Mesitylen wird bei 140°C unter Rühren während 24 Stunden erhitzt. Die anfänglich gelbe Suspension wird eine klare braune Lösung. Mesitylen wird entfernt (Rotavapor) und das Rohprodukt wird in 50 ml warmen Ethylacetat gelöst. Diese Lösung wird auf einen Glasbüchnerfilter ( $\varnothing = 8$  cm) enthaltend eine dünne Schicht (3 cm) Kieselgel 60 (230-400 mesh) gegeben. Nach

dem Eluieren mit 1500 ml Ethylacetat wird das Filtrat eingedampft und der Rückstand getrocknet bei 130°C/0,1 mm/3 Stunden. Man erhält 17,6 g (83,7 % Ausbeute) einer Mischung von 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(3'-(n-butoxy)- oder 3'-(tert-butoxy)- oder -3'-(2-ethyl-hexyloxy)-2'-hydroxy-propoxy)-phenyl]-1,3,5-triazin als ein zähes gelbes Harz.

5

Analyse:	C <sub>48</sub> H <sub>66</sub> N <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	Ber.:	C 64,85	H 7,69	N 4,93%
	(852,04)	Gef.:	C 64,94	H 7,80	N 4,84%

10

#### Beispiel 24:

Zu einer Lösung von 15,0 g 2,4,6-Tris-[2-hydroxy-4-(2'-hydroxy-3'-butoxypropyloxy)phenyl]-1,3,5-triazin und 8,47 g Imidazol in 112 ml N,N'-Dimethylacetamid gibt man tropfenweise 11,12 g Hexyl-dimethylchorsilan unter einer Stickstoffatmosphäre zu. Nach 20 Stunden bei Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung eingedampft (Rotavapor). Der Rückstand wird durch eine Kieselgelschicht (Laufmittel: Hexan/Ethylacetat 30:1) filtriert. Man erhält 14,1 g der Verbindung der Formel

15


20

25

30

35

40



als ein gelbes Harz.

45

Analyse:	C <sub>66</sub> H <sub>111</sub> N <sub>3</sub> O <sub>12</sub> Si <sub>3</sub>	Ber.:	C 64,82	H 9,15	N 3,44%
		Gef.:	C 65,00	H 9,38	N 3,05%


50

#### Patentansprüche

1. Photographisches Material enthaltend auf einem Träger eine blauempfindliche, eine grünempfindliche und/oder eine rottempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie gegebenenfalls eine Protektionsschicht, wobei zwischen der obersten Silberhalogenidemulsionsschicht und der Protektionsschicht, beziehungsweise oberhalb der obersten Silberhalogenidschicht, eine Schicht mit einem UV-Absorber angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der UV-Absorber der Formel


55

(I)




entspricht, worin

die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen substituiert mit Hydroxyl, Alkenoxy mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen,  $-\text{CO}_2\text{H}$ ,  $-\text{CO}_2\text{R}_2$  und/oder  $-\text{O}-\text{COR}_3$  durch Sauerstoff unterbrochenes Alkyl oder Hydroxyalkyl oder Glycidyoxyalkyl mit 3 bis 50 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, Glycidyl, eine Gruppe der Formel



Cyclopentyl, Cyclohexyl, Phenylalkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen in Alkylteil,  $-\text{COR}_5$ ,  $-\text{SO}_2\text{R}_6$  oder  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{R}_7$  sind, wobei

$R_2$  Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen oder Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff unterbrochenes Alkyl oder Hydroxyalkyl mit 3 bis 30 Kohlenstoffatomen, Hydroxyalkyl mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 3 bis 18 Kohlenstoffatomen, Glycidyl, Cycloalkyl mit 5 bis 8 Kohlenstoffatomen, Benzyl, Alkylphenyl mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylteil, Phenyl, Furfuryl oder ein Rest der Formel  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{R}_7$  ist,  $R_3$  Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen oder Phenyl ist,  $R_4$  Alkyl mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen, Phenylen oder eine Gruppe der Formel




ist,

$R_5$  Alkyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Alkenyl mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen oder Phenyl ist,  $R_6$  Alkyl mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Naphthyl oder Alkylphenyl mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen im Alkylteil und

$R_7$  Phenylalkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen im Alkylteil oder ein Rest der Formel  $-\text{CH}_2\text{OR}_8$  ist, wobei  $X$   $-\text{O}-$ ,  $-\text{S}-$ ,  $-\text{SO}_2-$ ,  $-\text{CH}_2-$  oder  $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$  ist und

$R_8$  Cyclohexyl, Benzyl, Phenyl oder Toly ist; oder die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander ein Rest der Formel  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{R}_y$ ,  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{CH}_2\text{OR}_z$ ,



$-\text{CH}_2\text{COR}_y$  oder  $-\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{OR}_z$  sind, wobei

$R_x$  H,  $-\text{COR}_a$ ,  $-\text{COOR}_w$  oder  $-\text{SiR}_p\text{R}_q\text{R}_n$ ,


$R_y$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl oder Phenyl- $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl,

$R_z$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl, Phenyl- $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl,  $-\text{COR}_a$  oder durch Sauerstoff unterbrochenes  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Hydroxyalkyl,

$R_a$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl oder Phenyl,

$R_w$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl und



$R_p$ ,  $R_q$  und  $R_r$  unabhängig voneinander  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl oder Phenyl bedeuten; oder die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander eine Gruppe G-II sind, wobei II eine Gruppe der Formel



ist und

G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:

$-(\text{CH}_2)_q$ -,  $-(\text{CH}_2)_q\text{O}$ -,  $-(\text{CH}_2)_q\text{O}-R_{26}$ -,  $-(\text{CH}_2)_q\text{CO}-X-(\text{CH}_2)_r$ -,  $-(\text{CH}_2)_q\text{CO}-X-(\text{CH}_2)_r\text{O}$ -,



$-\text{CH}_2\text{---CH(OH)---CH}_2\text{---Y---}(\text{CH}_2)_q$ -,

worin q und r unabhängig voneinander 1-4 und p 0-50 sind,

$R_{26}$   $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, Cyclohexyl oder Phenyl bedeutet,

$R_{27}$   $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl,  $C_5$ - $C_8$ -Cycloalkyl, Phenyl,  $C_2$ - $C_{13}$ -Alkoxy-methyl,  $C_6$ - $C_9$ -Cycloalkoxy-methyl oder Phenoxy-methyl bedeutet,

$R_{28}$  eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,


$R_{29}$  Wasserstoff oder Methyl ist,

X -O- oder -NR<sub>23</sub>- bedeutet, worin R<sub>23</sub> Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl oder eine Gruppe  $-(\text{CH}_2)_3$ -G-II oder  $-(\text{CH}_2)_3\text{O-G-II}$  bedeutet,

Y -O- oder -NH- bedeutet,

$R_{20}$ ,  $R_{21}$  und  $R_{22}$  unabhängig voneinander  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl oder  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkoxy bedeuten.

2. Photographisches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander ein Rest der Formel  $-\text{CH}_2\text{---CH(OR}_x\text{)R}_y$ -,  $-\text{CH}_2\text{CH(OR}_x\text{)CH}_2\text{OR}_z$ -,



$-\text{CH}_2\text{COR}_y$  oder  $-\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{OR}_z$  sind, wobei

$R_x\text{H}$ -,  $-\text{COR}_s$ -,  $-\text{COOR}_w$  oder  $-\text{SiR}_p\text{R}_q\text{R}_r$ -,

$R_y$   $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl oder Phenyl- $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,

$R_z$   $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_{18}$ -Alkenyl, Phenyl- $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $-\text{COR}_s$  oder durch Sauerstoff unterbrochenes  $C_2$ - $C_{24}$ -Alkyl oder  $C_2$ - $C_{24}$ -Hydroxyalkyl,


$R_s$   $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_{18}$ -Alkenyl oder Phenyl,

$R_w$   $C_1$ - $C_4$ -Alkyl und

$R_p$ ,  $R_q$  und  $R_r$  unabhängig voneinander  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl oder Phenyl bedeuten; oder

die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander eine Gruppe G-II sind,



wobei II eine Gruppe der Formel



ist und

G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:

-(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-O-, (CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-O-R<sub>28</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-CO-X-(CH<sub>2</sub>)<sub>r</sub>-, (CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-CO-X-(CH<sub>2</sub>)<sub>r</sub>-O-,



-CH<sub>2</sub>-CH(OH)-CH<sub>2</sub>-Y-(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-,

worin q und r unabhängig voneinander 1-4 und p 0-50 sind,

R<sub>28</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, Cyclohexyl oder Phenyl bedeutet,

R<sub>27</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl, Phenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>13</sub>-Alkoxyethyl, C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkoxyethyl oder Phenoxyethyl bedeutet,

R<sub>28</sub> eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,

R<sub>29</sub> Wasserstoff oder Methyl ist,

X -O- oder -NR<sub>23</sub>- bedeutet, worin R<sub>23</sub> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder eine Gruppe -(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-G-II oder -(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-O-G-II bedeutet,

Y -O- oder -NH- bedeutet,

R<sub>20</sub>, R<sub>21</sub> und R<sub>22</sub> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkoxy bedeuten.

3. Photographisches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Reste R<sub>1</sub> unabhängig voneinander Reste der Formel -CH<sub>2</sub>-CH(OR<sub>x</sub>)R<sub>y</sub>, -CH<sub>2</sub>-CH(OR<sub>x</sub>)CH<sub>2</sub>OR<sub>z</sub>, -CH<sub>2</sub>COOR<sub>y</sub> oder -CH<sub>2</sub>COCH<sub>2</sub>OR<sub>z</sub> bedeuten, wobei

R<sub>x</sub>H, -COR<sub>a</sub>, -COOR<sub>w</sub> oder -SiR<sub>p</sub>R<sub>q</sub>R<sub>r</sub>,

R<sub>y</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl,

R<sub>z</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkenyl, Benzyl, -COR<sub>a</sub> oder durch Sauerstoff unterbrochenes C<sub>2</sub>-C<sub>24</sub>-Alkyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>24</sub>-Hydroxyalkyl,

R<sub>a</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkenyl oder Phenyl,


R<sub>w</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl und

R<sub>p</sub>, R<sub>q</sub> und R<sub>r</sub> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl

bedeuten; oder

R<sub>1</sub> eine Gruppe G-II bedeuten,


wobei II eine Gruppe der Formel



ist und

G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:

-(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-O-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-CO-X-(CH<sub>2</sub>)<sub>r</sub>-,



5

oder  $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{Y}-(\text{CH}_2)_q-$ ,

worin q und r unabhängig voneinander 1, 2 oder 3 und p 0-50 sind,

$\text{R}_{27}$  Methyl, Phenyl,  $\text{C}_3$ - $\text{C}_9$ -Alkoxymethyl oder Phenoxyethyl bedeutet,

$\text{R}_{28}$  eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,

10


X und Y -O- bedeuten,

$\text{R}_{20}$ ,  $\text{R}_{21}$  und  $\text{R}_{22}$  unabhängig voneinander  $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl, Phenyl oder  $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkoxy bedeuten.

4. Photographisches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es in der weiteren Schicht und/oder in der rottempfidlichen Silberhalogenidemulsionsschicht anstelle des UV-Absorbers der Formel (1) einen UV-Absorber vom Benzotriazoltyp enthält, insbesondere der Formel

15

(2)



20

25


worin  $\text{T}_1$ ,  $\text{T}_2$  und  $\text{T}_3$  unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkyl substituiert mit einer Carbonsäureestergruppe, Alkoxy, Aryloxy, Hydroxyl oder Acyloxy sind und  $\text{T}_4$  Wasserstoff, Alkoxy, Aryloxy oder Acyloxy ist.

30

5. Photographisches Material, enthaltend auf einem Träger eine blauempfindliche, eine grünempfindliche und/oder eine rottempfidliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie eine Protektionsschicht, wobei zwischen der obersten Silberhalogenidemulsionsschicht und der Protektionsschicht eine Schicht mit einem UV-Absorber angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass (a) der UV-Absorber der Formel

35

(2)



40

45

entspricht, worin  $\text{T}_1$ ,  $\text{T}_2$  und  $\text{T}_3$  unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkyl substituiert mit einer Carbonsäureestergruppe, Alkoxy, Aryloxy, Hydroxyl oder Acyloxy sind und  $\text{T}_4$  Wasserstoff, Alkoxy, Aryloxy oder Acyloxy ist, und (b) das Material mindestens eine weitere Schicht aufweist, welche einen UV-Absorber der Formel (1) enthält.

50


6. Photographisches Material, enthaltend auf einem Träger mindestens 2 Silberhalogenidemulsionsschichten mit einer zwischen diesen Schichten liegenden Schicht mit einem UV-Absorber, dadurch gekennzeichnet, dass der UV-Absorber der Formel (1) entspricht.

7. Photographisches Material, enthaltend auf einem Träger eine rottempfidliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie gegebenenfalls eine blauempfindliche und/oder grünempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht, dadurch gekennzeichnet, dass die rottempfidliche Silberhalogenidemulsionsschicht einen UV-Absorber der Formel (1) enthält.


55

8. Photographisches Material nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in den Schichten, die einen UV-Absorber enthalten können, eine Mischung aus den UV-Absorbern der Formeln (1) und (2) vorliegt.

9. Photographisches Material nach Anspruch 1, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die rotempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht einen Cyankuppler der Formel




und/oder der Formel



enthält, worin


- Z<sub>1</sub> Alkyl, Aryl, Z<sub>2</sub> Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, eine heterocyclische Gruppe, oder eine Ballastgruppe, Z<sub>3</sub> Wasserstoff oder Halogen ist, Z<sub>1</sub> und Z<sub>3</sub> zusammen einen Ring bilden können, und Z<sub>4</sub> Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe ist, und Z<sub>5</sub> eine Ballastgruppe, Z<sub>6</sub> Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe und Z<sub>7</sub> Alkyl ist.

10. Photographisches Material nach Anspruch 1, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die grünempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht einen Magentakuppler der Formel



enthält, worin R<sub>1</sub> Wasserstoff oder ein Substituent ist, Z die zur Vervollständigung eines 5-gliedrigen Ringes mit 2 oder 3 Stickstoffatomen notwendigen nichtmetallischen Atome darstellt, wobei dieser Ring substituiert sein kann, und Q Wasserstoff oder eine Abgangsgruppe ist.


11. Photographisches Material nach Anspruch 1, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die grünempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht einen Magentakuppler der Formel



enthält, worin  $R_{20}$  Wasserstoff, Alkyl, Acylamino, Carbamoyl, Sulfamoyl, Sulfonamido, Alkoxycarbonyl, Acyloxy oder eine Urethangruppe und  $Q'$  eine Abgangsgruppe ist.

## 12. Verbindungen der Formel

(1a)



worin  $R_1$  unabhängig voneinander einen Rest der Formel  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{R}_y$  oder  $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}_x)\text{CH}_2\text{OR}_z$  bedeuten, wobei

$R_x$   $-\text{COR}_s$ ,  $-\text{COOR}_w$  oder  $-\text{SiR}_p\text{R}_q\text{R}_r$ ,

$R_y$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl oder Phenyl- $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl,


$R_z$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl, Phenyl- $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl,  $-\text{COR}_s$  oder durch Sauerstoff unterbrochenes  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{24}$ -Alkyl oder  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{24}$ -Hydroxyalkyl,

$R_s$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{18}$ -Alkenyl oder Phenyl,

$R_w$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl und


$R_p$ ,  $R_q$  und  $R_r$  unabhängig voneinander  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ -Alkyl oder Phenyl bedeuten; oder

die Reste  $R_1$  unabhängig voneinander eine Gruppe G-II bedeuten, wobei II eine Gruppe der Formel



ist und

G eine direkte Bindung oder eine zweiwertige Gruppe einer der folgenden Formeln ist:  
 $-(\text{CH}_2)_q-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{O}-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{O}-\text{R}_{28}$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{CO}-\text{X}-(\text{CH}_2)_r-$ ,  $-(\text{CH}_2)_q\text{CO}-\text{X}-(\text{CH}_2)_r\text{O}-$ ,



-CH<sub>2</sub>-CH(OH)-CH<sub>2</sub>-Y-(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-

worin q und r unabhängig voneinander 1-4 und p 0-50 sind,

R<sub>26</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, Cyclohexyl oder Phenyl bedeutet,

R<sub>27</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl, Phenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>13</sub>-Alkoxymethyl, C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkoxymethyl oder Phenoxyethyl bedeutet,

R<sub>28</sub> eine Gruppe der Formel G-II bedeutet,

R<sub>29</sub> Wasserstoff oder Methyl ist,

X -O- oder -NR<sub>23</sub>- bedeutet, worin R<sub>23</sub> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder eine Gruppe -(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-G-II oder -(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-O-G-II bedeutet, Y -O- oder -NH- bedeutet,

R<sub>20</sub>, R<sub>21</sub> und R<sub>22</sub> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkoxy bedeuten.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 81 0658

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	DE-A-2 113 833 (CIBA-GEIGY AG) 14. Oktober 1971 * Verbindung (18k) und Beispiele *	1-11	G03C1/815
A	---	12	
Y	CH-A-484 695 (CIBA AG) 13. März 1970 * Spalte 7, Zeilen 30-60 und Beispiele *	1-11	
A	---	12	
Y	EP-A-0 057 160 (CIBA GEIGY AG) 4. August 1982 * gesamtes Dokument *	1-11	
A	& US-A-4 853 471 (D,Y) -----	12	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			G03C C07D
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 05 NOVEMBER 1992	Prüfer GUILLEMOIS F.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung alleine betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 (01.91) (P0601)